



อิทธิพลของน้ำยางชั้นต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของอิฐดินดิบ

INFLUENCE OF PARA RUBBER LATEX ON ENGINEERING
PROPERTIES OF ADOBE BRICK

วิทยานิพนธ์

ของ

อรุณรัตน์ เว้นบาป

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มกราคม 2562

อิทธิพลของน้ำยางชั้นต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของอิฐดินดิบ

INFLUENCE OF PARA RUBBER LATEX ON ENGINEERING
PROPERTIES OF ADOBE BRICK



วิทยานิพนธ์
ของ
อรุณรัตน์ เว้นบาป

เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มกราคม 2562



ใบรับรองวิทยานิพนธ์

เรื่อง

อิทธิพลของน้ำยางข้นต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของอิฐดินดิบ

Influence of Para Rubber Latex on Engineering Properties of Adobe Brick

อรุณรัตน์ เว้นบาศ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประธานสอบวิทยานิพนธ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทงศักดิ์ โนไชยา)

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

(อาจารย์ ดร.ไพลิน ทองสนิทกาญจน์)

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

(อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ วงษ์พา)

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลนันท์)

ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้นำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยอธิการบดี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ)

วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

อรุณรัตน์ เว้นบาป. (2562). อิทธิพลของน้ำยางชั้นต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของอิฐดินดิบ.

วิทยานิพนธ์ วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม). จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ไพลิน ทองสนิทกาญจน์ วท.ค. (วัสดุศาสตร์)

ประธานกรรมการ

จักรพันธ์ วงษ์พา ปร.ค. (วิศวกรรมโยธา)

กรรมการ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการใช้ยางพารา ตลอดจนคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมของยางพาราในการยึดประสานและความยืดหยุ่นจึงมีความน่าสนใจที่จะใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอิฐงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของน้ำยางชั้นที่มีต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของอิฐดินดิบ โดยใช้น้ำยางชั้นเป็นส่วนผสมเพิ่มในการทำอิฐดินดิบที่อัตราส่วนร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 โดยน้ำหนักของน้ำ ทำการทดสอบหาการเปลี่ยนแปลงขนาดเชิงปริมาตร การดูดกลืนน้ำ และกำลังอัดของอิฐดินดิบที่อายุ 28 วัน ทุกส่วนผสม จากการทดลองพบว่า อิฐดินดิบชุดที่ไม่มีส่วนผสม น้ำยางชั้นมีค่าการเปลี่ยนแปลงขนาดเชิงปริมาตรเท่ากับร้อยละ 20 ไม่สามารถวัดค่าการดูดกลืนน้ำได้ เนื่องจากก้อนอิฐละลายน้ำไม่สามารถคงรูปร่างได้ และได้ค่ากำลังอัดที่ 9.18 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร สำหรับอิฐดินดิบที่ผสมน้ำยางชั้น พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเชิงปริมาตรเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ำยางชั้นที่เติมเพิ่มเข้าไปในส่วนผสม ค่าการดูดกลืนน้ำของอิฐดินดิบมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณน้ำยางชั้นเพิ่มขึ้น และค่ากำลังอัดเพิ่มขึ้น โดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 15.75 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ที่อัตราส่วนการเติมน้ำยางชั้นร้อยละ 15 โดยน้ำหนักของน้ำ จากผลการวิจัยนี้สามารถสรุปได้ว่า น้ำยางชั้นสามารถพัฒนาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของอิฐดินดิบได้ดี โดยปริมาณน้ำยางชั้นที่เหมาะสมที่สุดในการทำอิฐดินดิบคือ ร้อยละ 15 โดยน้ำหนักของน้ำ เนื่องจากมีกำลังอัดสูงสุด มีค่าการดูดกลืนน้ำต่ำกว่า และมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเชิงปริมาตรไม่แตกต่างจากอิฐดินดิบที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำยางชั้น นอกจากนี้ยังความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการผลิตอิฐดินดิบผสมน้ำยางชั้นเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย

คำสำคัญ : อิฐดินดิบ, น้ำยางชั้น, การเปลี่ยนแปลงขนาดเชิงปริมาตร, การดูดกลืนน้ำ

Arunrat Wenbab. (2019). **Influence of Para Rubber Latex on Engineering Properties of Adobe**

Brick. Thesis M.Sc. (Industrial Technology). Chanthaburi: Rambhai Barni Rajabhat University.

Thesis Advisor

Pailyn Thongsanitgarn Ph.D. (Materials Science)

Chairman

Jakrapan Wongpa Ph.D. (Civil Engineering)

Member

Abstract

Currently, the production and processing of rubber products has received more attention, which is in line with the government policy of promoting the use of rubber. In addition to the excellent properties of rubber in bonding and elastic, it is interesting to use rubber as an ingredient to produce bricks. The aim of this research is to study the effect of para rubber latex on the engineering properties of adobe brick. Para rubber latex was used as an additive at the ratios of 5, 10, 15 and 20 percent by weight of water. Volumetric change, water absorption and compressive strength of 28 - day adobe bricks were investigated. Results showed that adobe brick with no para rubber latex revealed a volumetric change of 20 percent. Water absorption could not be measured since the bricks were totally dissolved and did not retain any shape. The compressive strength of 9.18 ksc was observed. For adobe bricks containing para rubber latex, the volumetric change increased with increasing para rubber latex addition. The water absorption of adobe bricks tend to decrease with increasing para rubber latex content. The highest compressive strength of 15.75 ksc was observed with para rubber latex addition at 15 percent by weight of water. Thus, it could be concluded that the para rubber latex can improve the engineering properties of adobe bricks. The most suitable latex content for brick making from this study was 15 percent by weight of water because it has the highest compressive strength, lower water absorption and similar volumetric change to those of adobe brick with no para rubber latex. In addition, the knowledge gained from this research could also lead to further development in the production of adobe bricks mixed with para rubber latex for commercial purposes as well.

Keywords: adobe brick, para rubber latex, volumetric change, water absorption

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.ไพลิน ทองสนิทกาญจน์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ วงษ์พา กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลนันท์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทงศักดิ์ โนไชยา ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการสอบวิทยานิพนธ์ และทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอน้อมระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อวีระ เว้นบาป และคุณแม่สายสมร คำขาว ซึ่งเป็นผู้อบรมเลี้ยงดู สนับสนุนการศึกษา เป็นกำลังใจให้ผู้วิจัยตลอดมา ส่งผลให้ผู้วิจัยประสบความสำเร็จ หากประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอบูชาแต่บิดา มารดา คณาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน

อรุณรัตน์ เว้นบาป

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ.....	(1)
สารบัญตาราง.....	(3)
สารบัญภาพ.....	(5)
บทนำ.....	1
ความเป็นมา.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	2
ประโยชน์ของการวิจัย.....	2
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย.....	2
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	3
สมมุติฐานของการวิจัย.....	3
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	4
ข้อมูลทั่วไปของบ้านดิน.....	4
อิฐประเภทต่าง ๆ.....	10
อิฐดินดิบ (Adobe Brick).....	14
ดิน (Soil).....	15
ยางพารา (Para Rubber).....	21
การทดสอบคุณสมบัติของอิฐดินดิบ.....	26
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	27
อุปกรณ์และวิธีการ.....	37
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย.....	38
ทดสอบคุณสมบัติของดินที่ใช้ในงานวิจัย.....	42
วิธีการทดสอบหาปริมาณน้ำที่ดีที่สุดในการทำอิฐดินดิบ.....	52
ขั้นตอนการผสมอิฐดินดิบที่ใช้ในการทดสอบ.....	53
ออกแบบส่วนผสมการทำอิฐดินดิบที่มีน้ำอย่างชื้นผสมเพิ่ม.....	53
การทดสอบคุณสมบัติของอิฐดินดิบ.....	54
การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบ.....	55

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ผลและการวิจารณ์.....	56
สรุปผลและข้อเสนอแนะ.....	65
เอกสารและสิ่งอ้างอิง.....	67
ภาคผนวก.....	71
ภาคผนวก ก ตารางบันทึกผลการทดลอง.....	72
ประวัติย่อผู้วิจัย.....	81

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1 ความต้านทานแรงอัดและการคูดกลืนน้ำของอิฐมอญ.....	11
2 ความต้านทานแรงอัดและการคูดกลืนน้ำของอิฐประดับ.....	11
3 ความสัมพันธ์ระหว่างชั้นคุณภาพกับชนิดของคอนกรีตมวลเบา.....	13
4 ค่าความถ่วงจำเพาะของดินชนิดต่าง ๆ.....	18
5 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจำแนกประเภทดิน ระบบ Unified Soil Classification System.....	20
6 แสดงแบบอย่างส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ.....	21
7 ผลการทดสอบคุณสมบัติกำลังอัด และการถูกน้ำชะล้างของอิฐดินดิบที่ผลิตจากน้ำยาง ธรรมชาติ และวัสดุผสมต่าง.....	28
8 ผลการทดสอบคุณสมบัติกำลังอัด การคูดกลืนน้ำ และกำลังคัดของอิฐดินดิบที่ผลิตจากใบหญ้าแฝกและแอสฟัลต์อิมัลชัน.....	30
9 ผลการทดสอบคุณสมบัติกำลังอัด การคูดกลืนน้ำ และร้อยละการหดตัวของอิฐดินดิบที่ผลิตจากดินลมหอบและแอสฟัลต์อิมัลชัน.....	32
10 ผลการทดสอบคุณสมบัติกำลังอัด การคูดกลืนน้ำ และโมดูลัสของการแตกร้าวของอิฐดินดิบที่ผลิตจากซีเมนต์และยางธรรมชาติ.....	35
11 แสดงปริมาณน้ำหนักดินแห้งซึ่งใช้ในการร่อนผ่านตะแกรง.....	50
12 อัตราส่วนผสมดินและน้ำของอิฐดินดิบคิดเทียบจากปริมาณดิน 100 กรัม.....	53
13 อัตราส่วนผสมของอิฐดินดิบคิดจากปริมาณดิน 100 กรัม.....	54
14 คุณสมบัติของดินที่ใช้ในงานวิจัย.....	56
15 การเปลี่ยนแปลงขนาดของอิฐดินดิบที่ผสมน้ำยางชั้นในอัตราส่วนต่าง ๆ.....	60
16 ผลการทดสอบการคูดกลืนน้ำของอิฐดินดิบ.....	61
17 ผลการทดสอบกำลังอัดของอิฐดินดิบ.....	63
18 ผลการทดสอบหาขีดจำกัดเหลว (Liquid Limit ; L.L.).....	73
19 ผลการทดสอบหาขีดจำกัดพลาสติก (Plastic Limit ; P.L.).....	73
20 ผลการทดสอบหาขีดจำกัดหดตัว (Shrinkage Limit ; S.L.).....	74
21 ผลการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน.....	74

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
22 ผลการทดสอบหาขนาดของเม็ดดิน โดยใช้ตะแกรงมาตรฐาน.....	75
23 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงขนาดของอิฐดินดิบที่อัตราส่วนผสมต่าง ๆ.....	76
24 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงขนาดเชิงปริมาตรของอิฐดินดิบที่อัตราส่วนผสมต่าง ๆ.....	78
25 ผลการทดสอบการดูดกลืนน้ำของอิฐดินดิบที่อัตราส่วนผสมต่าง ๆ.....	79
26 ผลการทดสอบกำลังอัดของอิฐดินดิบที่อัตราส่วนผสมต่าง ๆ.....	80

สารบัญญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
1 การก่ออิฐดินดิบ.....	5
2 การปั้นผนัง.....	6
3 การปั้นผนังกับโครงไม้.....	7
4 การใช้เศษไม้หรือเศษหิน.....	7
5 การก่อสร้างโดยใช้เทคนิคดินอัด.....	8
6 การก่อสร้างโดยใช้กระสอบ.....	9
7 การก่อสร้างโดยใช้ฟางกอฉาบด้วยดิน.....	10
8 กราฟการกระจายตัวของเม็ดดิน.....	17
9 ตารางการจำแนกประเภทดินระบบ Unified Soil Classification System.....	19
10 ทดสอบอิฐดินดิบที่มีการผสมน้ำยางธรรมชาติ (ก) กำลั้งอัด (ข) กำลั้งตัด (ค) การสูญเสียน้ำหนักเมื่อถูกชะล้าง และ (ง) อุณหภูมิเฉลี่ยของผนังจำลอง.....	29
11 ผลของวัสดุผสมเพิ่ม ได้แก่ ไบโกลู่าแฝกและแอสฟัลต์อิมัลชันที่มีต่อสมบัติทางกล และทางกายภาพของอิฐดินดิบ (ก) กำลั้งอัด (ข) กำลั้งตัด และ (ค) การชะล้าง ด้วยน้ำ.....	31
12 ผลการทดสอบอิฐดินดิบที่ทำจากดินลมหอบ (ก) กำลั้งอัด (ข) การดูดซึมน้ำ และ (ค) การหดตัว	33
13 การก่อสร้างที่ทำจากอิฐดินเหนียวหรืออิฐดินดิบ.....	34
14 ผลการทดสอบอิฐดินดิบที่มีความคงทนด้วยซีเมนต์ และยางธรรมชาติ (ก) การดูดซึมน้ำ และ (ข) กำลั้งอัด และ โมดูลัสของการแตกร้าว.....	36
15 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานวิจัย.....	37
16 เครื่องชั่งน้ำหนัก.....	38
17 เครื่องทดสอบกำลั้งอัด.....	38
18 ชุดทดสอบ Atterberg's Limit ตามมาตรฐาน ASTM D4318.....	39
19 เวอร์เนียร์คาลิเปอร์.....	39
20 แบบหล่อตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาด กว้าง 5 ซม. ยาว 5 ซม. สูง 5 ซม.....	39
21 แบบหล่อตัวอย่างทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด กว้าง 4 ซม. ยาว 15.9 ซม. สูง 4 ซม.....	40
22 แบบหล่อตัวอย่างทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. และสูง 20 ซม.....	40

สารบัญญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
23 ดินที่ใช้ในการทำอิฐดินดิบ.....	41
24 น้ำยางชันที่ใช้ในการทำอิฐดินดิบ.....	41
25 สถานภาพต่าง ๆ ของมวลดินเหนียว.....	42
26 ตัวอย่างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนครั้งที่เคาะกับปริมาณน้ำในดิน.....	44
27 ตัวอย่างกราฟการหาขนาดของดินด้วยวิธีร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน.....	52
28 กราฟการลดขนาดของเม็ดดิน.....	57
29 ความเหลวของดินเมื่อผสมน้ำ (ก) ร้อยละ 40 และ (ข) ร้อยละ 50.....	57
30 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงขนาดแต่ละด้านของอิฐดินดิบ.....	59
31 ร้อยละการหดตัวเชิงปริมาตรของอิฐดินดิบที่ผสมน้ำยางชัน.....	61
32 ร้อยละการดูดกลืนน้ำของอิฐดินดิบที่ผสมน้ำยางชัน.....	62
33 ภาพถ่ายอิฐดินดิบหลังแช่น้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมง.....	63
34 กำลังอัดของอิฐดินดิบที่ผสมน้ำยางชัน.....	64

บทนำ

ความเป็นมา

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นตลอดเวลา ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจึงเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว การก่อสร้างเป็นสาเหตุหนึ่งทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างนิยมใช้คอนกรีตซึ่งทำจากปูนซีเมนต์และเหล็ก ซึ่งเป็นกระบวนการที่สร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม คือในการผลิตปูนซีเมนต์จะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยออกมาด้วยเช่นกัน เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น ในปัจจุบันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการรณรงค์ให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมกัน

การสร้างบ้านดินเป็นที่อยู่อาศัยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะบ้านที่สร้างจากดินจะลดการใช้วัสดุอุตสาหกรรมทั้งปูนซีเมนต์และเหล็ก ลดปริมาณการปล่อยสารพิษ รวมทั้งเป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ เช่น การใช้วัสดุหรือเส้นใยที่เหลือใช้ในการเกษตร เป็นต้น อิฐดินดิบเป็นวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่น่าสนใจนำมาสร้างบ้านดิน เนื่องจากมีส่วนประกอบหลักที่ทำมาจากดิน แต่ยังมีข้อด้อยคือ มีน้ำหนักมาก ไม่มีอัตราส่วนผสมที่แน่นอน เมื่ออิฐดินดิบแห้งจะเกิดการหดตัวและเกิดการแตกร้าว อีกทั้งหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วม น้ำสามารถซึมเข้าไปในตัวอิฐ ทำให้โครงสร้างของบ้านเกิดความเสียหายได้ จึงต้องมีการนำวัสดุอื่นมาช่วยปรับสภาพโครงสร้างของอิฐดินดิบให้มีความแข็งแรงขึ้น

ที่ผ่านมามีการวิจัยที่นำวัสดุต่าง ๆ เพิ่มเข้าไปในส่วนผสมของการทำอิฐดินดิบ เพื่อให้อิฐดินดิบมีความแข็งแรงและมีความคงทนมากขึ้น เช่น การผสมซีเมนต์ ปูนขาว และแอสฟัลต์ อิมัลชันหรือยางมะตอย เป็นต้น และพบว่าเมื่อใส่แอสฟัลต์อิมัลชันในปริมาณที่เหมาะสม สามารถเพิ่มกำลังแรงอัดและลดการดูดซึมน้ำของอิฐดินดิบได้ เนื่องจากแอสฟัลต์อิมัลชันมีคุณสมบัติเป็นตัวเชื่อมประสานที่ดี ป้องกันน้ำซึมผ่านและทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทั้งยังมีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิปกติ ซึ่งสะดวกในการนำไปใช้งาน (สุกสัมพ์ ชื่นสกุลชัย, 2556 : 1) ในบางพื้นที่ การหาซื้อแอสฟัลต์อิมัลชันยังไม่สะดวกเท่าที่ควร การหาวัสดุที่มีคุณสมบัติคล้ายกับแอสฟัลต์อิมัลชัน แต่ช่วยลดข้อเสียที่ไม่น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้อิฐดินดิบมีความแข็งแรงและคงทนมากขึ้น

ด้วยคุณสมบัติของยางพาราที่มีความยืดหยุ่นสูง มีสมบัติยึดเกาะในด้านการยึดประสาน มีค่าความทนทานต่อแรงดึงสูงมาก โดยไม่ต้องเติมสารเสริมแรง มีความทนต่อการฉีกขาดสูงมาก ทั้งที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิสูง มีความต้านทานต่อการล้าสูง มีความต้านทานต่อการขัดถูสูง

มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูงมาก (ห่างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี.วี รับเบอร์. ออนไลน์. 2557) จึงน่าจะใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอิฐดินดิบในลักษณะเดียวกับแอสฟัลต์อิมัลชันได้ นอกจากนี้เป็นที่รู้กันดีว่า ยางพาราเป็นผลผลิตทางการเกษตรชนิดหนึ่งซึ่งในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างผันผวน ไม่แน่นอน เนื่องจากมีการปลูกเป็นจำนวนมาก บางครั้งเกิดปัญหายางพาราล้นตลาด ทำให้ราคาคต่ำ การนำยางพารามาใช้ประโยชน์จึงถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางตามนโยบายของภาครัฐอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อผลิตอิฐดินดิบโดยใช้น้ำยางข้นเป็นส่วนผสม
2. เพื่อศึกษาค่าการเปลี่ยนแปลงขนาดของอิฐดินดิบที่มีส่วนผสมของน้ำยางข้น
3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติการดูดกลืนน้ำของอิฐดินดิบที่มีส่วนผสมของน้ำยางข้น
4. เพื่อศึกษาความต้านทานแรงอัดของอิฐดินดิบที่มีส่วนผสมของน้ำยางข้น

ประโยชน์ของการวิจัย

1. สามารถนำยางพาราที่เป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์ และเป็นการสร้างมูลค่าให้กับยางพาราอีกทางหนึ่ง
2. ได้ส่วนผสมของอิฐดินดิบผสมน้ำยางข้นที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3. สร้างความรู้ความเข้าใจในชุมชนให้ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณค่าของอิฐดินดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดความยั่งยืนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
4. ได้องค์ความรู้ที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สามารถนำอิฐดินดิบมาประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท และสปา เป็นต้น

ขอบเขตของการวิจัย

1. ทำการศึกษาอัตราส่วนผสมของอิฐดินดิบผสมน้ำยางข้นที่เหมาะสมต่อการขึ้นรูปและนำไปใช้งาน
2. ใช้ดินที่หาได้ในท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
3. น้ำยางข้นที่ใช้ในการวิจัยนำมาจากบริษัท ดี. เอส. รับเบอร์ แอนด์ ลอจิสติกส์ จำกัด จังหวัดระยอง

นิยามศัพท์เฉพาะ

อิฐดินดิบ (Adobe Brick) คือ ก้อนดินตากแห้ง ลักษณะเป็นอิฐหรือก้อนอิฐที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทางความร้อนหรือเผา ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง อาจมีการผสมวัสดุต่าง ๆ ลงไปในเนื้อดิน เช่น น้ำ ฟาง แกลบ หรือเส้นใยจากธรรมชาติอื่น ๆ

น้ำยางชั้น (Para Rubber Latex) คือ น้ำยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการเพิ่มความเข้มข้น โดยน้ำยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการเพิ่มความเข้มข้นแล้วจะมีปริมาณเนื้อยางประมาณร้อยละ 55 - 65 ซึ่งสูงกว่าน้ำยางสดที่มีปริมาณเนื้อยางประมาณร้อยละ 25 - 30

สมมุติฐานของการวิจัย

การใช้น้ำยางชั้นเป็นส่วนผสมในการผลิตอิฐดินดิบ น่าจะให้ประโยชน์ในการยึดประสานโครงสร้างเนื้อดินและเพิ่มความแข็งแรงให้อิฐดินดิบ

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาอิทธิพลของน้ำยางชั้นต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของอิฐดินดิบ ในครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถรวบรวมได้ตามลำดับ ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของบ้านดิน
2. อิฐประเภทต่าง ๆ
3. อิฐดินดิบ (Adobe Brick)
4. ดิน (Soil)
5. ยางพารา (Para Rubber)
6. การทดสอบคุณสมบัติของอิฐดินดิบ
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทั่วไปของบ้านดิน

บ้านดิน คือ บ้านแบบธรรมชาติที่ใช้วัสดุหลักในการก่อสร้างคือดินเหนียวซึ่งสามารถหาได้ทั่วไปในท้องถิ่นต่าง ๆ นำมาผสมกับส่วนผสมที่เป็นเส้นใยเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการยึดเกาะกันของเนื้อดิน บ้านดินถือเป็นสถาปัตยกรรมที่มีการรบกวนธรรมชาติน้อยมาก เนื่องจากวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการก่อสร้างเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นไม่มีขบวนการในการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อนหรือต้องใช้พลังงานจำนวนมากทั้งเพื่อการผลิตวัตถุดิบและการขนส่งเพื่อการก่อสร้าง ในการก่อสร้างก็ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานเฉพาะทางมากนัก บ้านดินจึงเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านแต่มีข้อจำกัดในด้านทุนทรัพย์หรือไม่อยากรบกวนสภาพแวดล้อม (สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์. 2555 : 93)

วิธีการสร้างบ้านดิน

บ้านดินจะมีลักษณะที่แตกต่างจากบ้านโดยทั่วไปกล่าวคือ วัสดุที่นำมาใช้จะใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติ คือ ดินเหนียว ทรายและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ในการใช้ดินมาก่อสร้างบ้านดินนั้นสามารถกระทำได้หลายลักษณะทั้งการใช้ดินและวัสดุผสมเพียงอย่างเดียว การใช้ดินประกอบกับโครงสร้างอื่น การใช้ดินหุ้มและ การใช้ดินเป็นวัสดุฉนวนบนวัสดุอื่น ซึ่งสามารถจำแนกวิธีสร้างบ้านดินได้ 7 วิธี คือ

1. การก่อสร้างด้วยอิฐดินดิบ (Adobe) เป็นระบบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยโดยใช้ผนังอิฐดินดิบเป็นกำแพงรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคาร ข้อดีของระบบนี้

คือ สามารถทยอยทำอิฐดินดิบเก็บไว้จนได้ปริมาณที่เพียงพอสำหรับการก่อสร้างได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มทำการก่อสร้าง แต่ในการทำอิฐดินดิบนั้นจำเป็นต้องใช้พื้นที่ และเวลาสำหรับการตากก้อนอิฐ นอกจากนี้ยังต้องมีการเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บรักษาก่อนอิฐอีกด้วย ในการทำอิฐดินดิบนั้นจะใช้ส่วนผสม 3 ส่วน คือ ดินเหนียว ทราย และวัสดุเส้นใย โดยผสมส่วนผสมทั้งหมดในอัตราส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของดินที่นำมาใช้ผสมให้เข้ากัน จากนั้นจึงนำมาขึ้นรูปเป็นก้อนอิฐ โดยทรายทำหน้าที่ในการป้องกันการหดตัวของวัสดุ ขณะที่วัสดุเส้นใยช่วยในการเสริมความแข็งแรงในการยัดเกาะในเนื้อวัสดุ ซึ่งเมื่อนำมารวมกันและตากให้แห้งแล้วสามารถทดสอบความเหมาะสมของส่วนผสมโดยการสังเกตจากการหดตัวของอิฐ หากอิฐมีการหดตัวหรือแตกร้าวมากให้เพิ่มทรายนอกจากนั้นยังสามารถทดสอบความแข็งแรงได้โดยการทิ้งอิฐให้ตกลงสู่พื้นแล้วสังเกตความเสียหายที่เกิดขึ้นกับก้อนอิฐถ้าเสียหายไม่มากนักถือว่าใช้ได้ การก่อสร้างบ้านด้วยอิฐดินดิบแสดงในภาพประกอบ 1



ภาพประกอบ 1 การก่ออิฐดินดิบ

ที่มา : สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์, 2555 : 96

2. การปั้นด้วยดินเหนียว (Cob) เป็นวิธีการหนึ่งในการก่อสร้างบ้านดิน ซึ่งการก่อสร้างด้วยวิธีดังกล่าวจะใช้ระบบกำแพงรับน้ำหนักเช่นเดียวกับการก่อสร้างด้วยอิฐดินดิบ ส่วนประกอบหลักของวัสดุที่นำมาใช้ในการทำกำแพงประกอบด้วย ดินเหนียว ทรายและวัสดุ เส้นใย เช่นเดียวกับที่ใช้ในการทำอิฐดินดิบ การสร้างโดยวิธีนี้นั้นได้รับการยอมรับว่าสามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ เนื่องจากในการก่อสร้างแบบนี้จะใช้ฟางเส้นยาวผสมกับดินเหนียวและทราย ทำการปั้นเป็นแผ่นแบน ๆ วางซ้อนกันเป็นชั้น ๆ โดยระหว่างชั้นมีการฝังฟางจากชั้นใหม่ลงไปบนชั้นเดิมทำให้เกิดการสานกันของเส้นฟางระหว่างชั้นดินเดิม และชั้นดินใหม่ในระบบผนังทำให้

ผนังที่ก่อสร้างในระบบนี้มีการผสมและยึดเกาะกันเป็นอย่างดีในเนื้อวัสดุ จึงทำให้มีความแข็งแรงมากกว่าการก่อสร้างด้วยอิฐดินดิบ การก่อสร้างด้วยเทคนิคนี้นั้นมีข้อดีในเรื่องการสร้างสรรค์จินตนาการได้อย่างไม่จำกัด ชิ้นงานจะเป็นเสมือนงานประติมากรรมขนาดใหญ่ แต่การก่อสร้างในลักษณะนี้เป็นการก่อสร้างที่ต้องใช้ระยะเวลาและแรงงานในการก่อสร้างค่อนข้างมาก เนื่องจากชิ้นงานแห้งช้าและหากส่วนผสมของวัสดุที่นำมาใช้ก่อไม่ดี อาจทำให้เกิดปัญหาการหดตัวของวัสดุซึ่งสามารถก่อปัญหาให้อาคารในอนาคตได้ ลักษณะการสร้างบ้านดินด้วยวิธีการปั้นวิธีการปั้นด้วยดินเหนียวแสดงในภาพประกอบ 2



ภาพประกอบ 2 การปั้นผนัง

ที่มา : สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์, 2555 : 97

3. การปั้นดินกับ โครงไม้ (Wattle and Daub) เป็นเทคนิคการก่อสร้างที่แตกต่างจาก 2 ระบบแรก วิธีการปั้นดินกับ โครงไม้นี้จะทำโดยการสร้างโครงผนังด้วยไม้ก่อน จากนั้นจึงนำไม้ไผ่สานมาติดตั้งบริเวณช่องว่างก่อนนำดินผสมกับฟางเส้นยาวมาฉาบทับหุ้มไว้เพื่อเป็นการปกป้องไม้ไผ่สานซึ่งอยู่ด้านในจากสภาพแวดล้อมเป็นการช่วยให้ ไม้ไผ่สานซึ่งอยู่ด้านในมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น วิธีการนี้อาคารจะต้องมีโครงสร้างหลักเพื่อรองรับน้ำหนักส่วนต่าง ๆ ไว้ เช่นเดียวกับกับการก่อสร้างแบบเสาคานในปัจจุบัน เนื่องจากไม่ใช่ระบบกำแพงรับน้ำหนักเหมือน 2 ระบบแรก ระบบนี้ผนังจึงมีน้ำหนักเบาและสามารถกำหนดความหนาของผนังได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างได้แม้ในช่วงฤดูฝน ซึ่งการก่อสร้างในช่วงฤดูฝนจะทำการก่อสร้างส่วนของหลังคาก่อนแล้วจึงทำการฉาบผนังภายหลังเพื่อให้หลังคาของอาคารปกป้องผนังที่เพิ่งได้รับการฉาบจากสภาพแวดล้อม การก่อสร้างในระบบนี้สามารถพบเห็นได้ในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของไทยบางลักษณะ เช่น ยุงข้าว ซึ่งพบว่ามีการฉาบทับโครงไม้ด้วยมูลวัว เป็นต้น การสร้างบ้านดินด้วยวิธีการปั้นดินกับโครงไม้แสดงในภาพประกอบ 3



ภาพประกอบ 3 การปั้นผนังกับโครงไม้

ที่มา : สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์, 2555 : 97

4. การใช้เศษไม้หรือหิน (Cordwood or Stone) เป็นวิธีการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น หรือวัสดุเหลือใช้มาทำการก่อร่วมกับดิน เช่น ไม้หรือเศษหิน เป็นต้น ดินที่นำมาใช้ในการก่อนั้น จะเป็นดินเหนียวผสมทรายกับวัสดุเส้นใยเช่นเดียวกับที่ใช้สำหรับการก่อสร้างบ้านดินแบบอื่น ๆ หากใช้วัสดุท้องถิ่น เช่น ไม้หรือวัสดุอื่นซึ่งอาจไม่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากนักในการก่อสร้าง ควรมีการฉาบด้วยวัสดุดังกล่าวด้วยดินเพื่อป้องกันการถูกทำลายจากสภาพแวดล้อม การก่อสร้างด้วยวิธีดังกล่าวนี้มีข้อดีในเรื่องระยะเวลาในการก่อสร้าง เนื่องจากใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นหรือเศษวัสดุก่อซึ่งจะมีส่วนช่วยการทำงานรวดเร็วขึ้น การใช้เศษไม้หรือหินสร้างบ้านดินแสดงในภาพประกอบ 4




ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ภาพประกอบ 4 การใช้เศษไม้หรือเศษหิน

ที่มา : สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์, 2555 : 98

5. การก่อสร้างด้วยเทคนิคดินอัด (Rammed Earth) เป็นวิธีการก่อสร้างบ้านดินอีกลักษณะหนึ่งที่มีความเป็นมายาวนานพอกับการก่อสร้างบ้านดินแบบอิฐดินดิบและการปั้นด้วยดินเหนียว วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาจากความต้องการวิธีการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม เทคนิคดินอัดเป็นวิธีการก่อสร้างที่ง่าย มีความแข็งแรง และทนทานต่อสภาพแวดล้อม เป็นเทคนิคการก่อสร้างที่พบได้ในแทบทุกทวีป วิธีการก่อสร้างด้วยเทคนิคดินอัดสามารถทำได้ โดยการใช้ไม้แบบขึ้นรูปตามแนวที่ต้องการจะสร้างผนัง จากนั้นจึงใช้ดินอัดลงไปให้แน่นรอบจนดินแห้งจึงทำการถอดแบบ ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงความสูงที่ต้องการการก่อสร้างด้วยวิธีการดังกล่าว แต่ละชั้นของผนังที่ทำการก่อสร้างควรมีความหนาไม่เกิน 0.20 เมตร เพื่อให้เนื้อดินในผนังได้รับการอัดจนแน่นมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักได้ วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ค่อนข้างใช้เวลาในการก่อสร้างมากและมีต้นทุนค่าก่อสร้างสูงกว่า เนื่องจากเป็นวิธีการที่ต้องใช้แรงงานในการก่อสร้างมาก ในบางพื้นที่มีการผสมซีเมนต์เข้าไปในดินเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรง การก่อสร้างบ้านดินด้วยเทคนิคดินอัดแสดงในภาพประกอบ 5



ภาพประกอบ 5 การก่อสร้างโดยใช้เทคนิคดินอัด

ที่มา : สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์, 2555 : 98

6. การใช้กระสอบ (Earthen Bag) วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ได้รับการพัฒนามาจากการทำบังเกอร์ของทหาร และใช้กระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม เป็นการก่อสร้างที่มีราคาถูกลงและสามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว ในการก่อสร้างจะใช้ดินเปียกบรรจุลงในกระสอบ จากนั้นจึงนำมาวางเรียงตามแนวที่ต้องการ โดยสามารถวางเป็นแนวโค้งหรือตรงก็ได้ สำหรับหลังคาสามารถเรียงกระสอบให้เป็นโดมได้หรือจะใช้หลังคาแบบทั่วไปก็ได้ โดยการเรียงกระสอบให้เป็นผนังอาคารจะวางเรียงซ้อนกันเป็นชั้น โดยระหว่างชั้นจะใช้ลวดหนามในการประสาน การก่อสร้างด้วยวิธีนี้มีข้อดีคือ สามารถทำได้กับพื้นที่หลายลักษณะ เช่น บริเวณน้ำท่วมก็สามารถสร้างได้ ซึ่งสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในหลาย ๆ แห่งของประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับอุทกภัย นอกจากนั้นการสร้างบ้านดิน

ในลักษณะนี้สามารถทำได้แม้ขณะฝนตก แต่มีข้อเสียคือ การฉาบผนังให้เรียบสามารถทำได้ยาก และสิ้นเปลืองดินฉาบมากกว่าการฉาบบ้านดินที่ก่อสร้างโดยเทคนิคอื่น เนื่องจากร่องบริเวณรอยต่อของกระสอบทรายจะมีความลึกมากกว่ารอยต่อของวัสดุอื่น เช่น อิฐดินดิบ เป็นต้น การใช้กระสอบในการก่อสร้างบ้านดินแสดงในภาพประกอบ 6



ภาพประกอบ 6 การก่อสร้างโดยใช้กระสอบ

ที่มา : สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์, 2555 : 99

7. การใช้ฟางก่อสร้างด้วยดิน (Straw Bait) เป็นการก่อสร้างโดยการใช้ก้อนฟางอัดนำมาวางเรียงกันลักษณะเดียวกับการก่ออิฐโดยผนังฟางอัดนี้สามารถใช้เป็นผนังรับน้ำหนักได้หรือจะใช้ร่วมกับโครงสร้างอื่นก็ได้เช่นกัน ลักษณะโครงสร้างดังกล่าวถูกนำมาใช้สำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในแถบที่ราบแอฟริกันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ด้วยคุณสมบัติของฟางที่มีความเป็นฉนวนสูงจึงมีส่วนช่วยในการป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารได้เป็นอย่างดี ในการทำบ้านฟางอัดนี้ควรให้ความระมัดระวังในเรื่องความชื้นเนื่องจากความชื้นและแมลงต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อความเสียหายให้กับอาคารได้ นอกจากนั้นผนังฟางอัดยังต้องการพื้นที่สำหรับโครงสร้างผนังมากกว่าการก่อผนังแบบอื่น ๆ การก่อสร้างโดยการใช้ฟางนั้นควรมีการแยกส่วนของโครงสร้างซึ่งเป็นฟางให้ห่างจากความชื้นด้วยการยกส่วนของฐานผนังให้สูงจากพื้นดิน และเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการป้องกันความชื้น นอกจากนั้นยังสามารถใช้ไม้ไผ่หรือตะแกรงลวดสำหรับการเชื่อมยึดผนังฟางเข้าด้วยกัน นอกจากนั้นการฉาบผนังยังสามารถใช้ดินผสมทรายและวัสดุเส้นใยมาฉาบทับได้เช่นเดียวกับ

บ้านดินโดยทั่วไป หรืออาจฉาบทับด้วยปูนซีเมนต์หรือปูนขาว การใช้ฟางก่อบนด้วยดินแสดง
ในภาพประกอบ 7 (สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์, 2555 : 95 - 99)



ภาพประกอบ 7 การก่อสร้างโดยใช้ฟางก่อบนด้วยดิน

ที่มา : สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์, 2555 : 99

อิฐประเภทต่าง ๆ

อิฐมอญ

เป็นอิฐที่มีกรรมวิธีการผลิตที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิธีการผลิตนี้จะให้ขนาดของอิฐที่ไม่คงที่ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ขนาดของแบบทำอิฐที่ไม่เท่ากัน การอัดดินลงในแบบทำอิฐที่ไม่แน่นพอ และส่วนผสมของดินที่ใช้ทำอิฐมีลักษณะที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งทำให้เกิดการหดตัวของอิฐในขณะเผาที่ไม่เท่ากัน เป็นต้น อย่างไรก็ตามอิฐชนิดนี้ยังคงได้รับความนิยมค่อนข้างสูงอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกำแพงอิฐก่อที่มีการฉาบปูนภายหลัง เนื่องจากเป็นอิฐที่หาง่ายและมีราคาถูก อย่างไรก็ตามเราควรทราบไว้ด้วยว่า อาคารที่ทำด้วยอิฐมอญนี้มีความสามารถในการรับแรงที่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นกำแพงอิฐก่อในลักษณะดังกล่าวจึงมักถูกใช้เป็นกำแพงที่ไม่มีส่วนในการรับแรงเท่านั้น (สิทธิชัย แสงอาทิตย์, 2542 : 98) อิฐมอญแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ อิฐประเภทที่หนึ่ง วัสดุที่ใช้ในการผลิตได้แก่ ดินเหนียวหรือดินโคลน วัสดุอื่น ๆ เช่น แกลบ ทราชี่เลื้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันแล้วแต่ความเหมาะสม อิฐประเภทที่สอง วัสดุที่ใช้ในการทำได้แก่ ดินเหนียว วัสดุอื่น ๆ ได้แก่ ทราชี่ ก้อนขนาดใหญ่กว่าอิฐประเภทที่หนึ่งเล็กน้อย อิฐมอญมีค่าความต้านทานแรงอัดและการดูดกลืนน้ำดังแสดงในตาราง 1

ตาราง 1 ความต้านทานแรงอัดและการดูดกลืนน้ำของอิฐมอญ

ประเภทที่	ความต้านทานแรงอัดต่ำสุด (MPa)	การดูดซึมน้ำสูงสุด (%)
1	3.5	25
2	15.5	15

อิฐประดับ

อิฐประดับ หมายถึง อิฐที่ทำขึ้นเป็นพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเผชิญเนื้อหรือผิวทำจากดิน ดินดานหรืออาจมีส่วนผสมของวัสดุอื่น มีการเผาเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและความทนทาน มีขนาดและสีต่าง ๆ มีการแต่งผิวอาจทำเป็นผิวเรียบ ผิวหยาบและผิวลวดลาย อิฐประดับมีค่าความต้านทานแรงอัดและการดูดกลืนน้ำดังแสดงในตาราง 2 (สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2547 : 1)

ตาราง 2 ความต้านทานแรงอัดและการดูดกลืนน้ำของอิฐประดับ

ชั้นคุณภาพ	ความต้านทานแรงอัดต่ำสุด (MPa)		การดูดกลืนน้ำสูงสุด (%)	
	เฉลี่ย 5 ก้อน	แต่ละก้อน	เฉลี่ย 5 ก้อน	แต่ละก้อน
ก	21.0	17.0	17.0	20.0
ข	17.0	15.0	22.0	25.0

อิฐบล็อกหรือคอนกรีตบล็อก

อิฐบล็อกหรือคอนกรีตบล็อก หมายถึง ก้อนคอนกรีตที่ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ น้ำ และวัสดุผสมที่เหมาะสมชนิดต่าง ๆ และจะมีสารอื่นผสมอยู่ด้วยก็ได้สำหรับก่อผนังหรือกำแพง มีรูโพรงขนาดใหญ่ทะลุตลอดก้อน และมีพื้นที่หน้าตัดสุทธิที่ระนาบขนานกับผิวขนานน้อยกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่หน้าตัดรวมที่ระนาบเดียวกัน คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก หมายถึง คอนกรีตบล็อกสำหรับทำผนังที่ออกแบบไม่รับน้ำหนักบรรทุกทุกใด ๆ นอกจากน้ำหนักตัวเอง ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ประเภทควบคุมความชื้นและประเภทไม่ควบคุมความชื้น ลักษณะทั่วไปต้องแข็งแรง ปราศจากรอยแตกร้าวหรือส่วนเสียนั้นใด อันเป็นอุปสรรคต่อการก่อ

คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักอย่างถูกต้อง หรือทำให้สิ่งก่อสร้างเสียด้านหรือความคงทนถาวร ต้องมีผิวหน้าหยาบพอสมควรแก่การจับยึดของปูนฉาบหรือปูนแต่งได้ดี ค่าความต้านทานแรงอัดของอิฐบล็อกทั้งประเภทควบคุมความชื้นและประเภทไม่ควบคุมความชื้น เฉลี่ย 5 ก้อน เท่ากับ 2.5 เมกะปาสกาล และแต่ละก้อนเท่ากับ 2.0 เมกะปาสกาล (สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2531 : 1)

อิฐทนไฟ

อิฐทนไฟ คือ อิฐที่ทำมาจากดินเหนียวมีส่วนผสมของอลูมิน่ากับซิลิกาโดยใช้ เครื่องอัดให้เป็นรูปร่าง อิฐทนไฟมีคุณสมบัติทนความร้อนตั้งแต่อุณหภูมิ 900 - 1,300 องศาเซลเซียส อิฐทนไฟเหมาะสำหรับก่อเตาเผา ผนังกำแพง เช่น เตาถลุงแร่ เตาเผาโลหะ เตาเผาถ่าน เตาเผาพืชชา เมรุ บันไดหนีไฟ หรือ โถงเก็บสินค้า ยุคปัจจุบันอิฐทนไฟได้รับความนิยมไปก่อเป็นเตาเผาขยะตามองค์กรต่าง ๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น (บริษัทอิฐแดง 2009 จำกัด. ออนไลน์. 2560)

อิฐมวลเบา

อิฐมวลเบาหรือคอนกรีตมวลเบา หมายถึง คอนกรีตที่มีมวลเบากว่าคอนกรีตทั่วไป มีขนาดเดียวกัน โดยมีฟองอากาศเล็ก ๆ แทรกกระจายในเนื้อคอนกรีตอย่างสม่ำเสมอทำให้แข็งด้วยการอบไอน้ำ และไม่เสริมเหล็กเหมาะสำหรับใช้ก่อผนังด้วยวิธีก่อบาง วิธีก่อบาง หมายถึง วิธีก่อที่มีลักษณะปูนก่อบางมีความหนาไม่เกิน 3 มิลลิเมตร และจำเป็นต้องใช้ปูนก่อที่ทำขึ้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่สามารถให้แรงยึดเหนี่ยวมากเพียงพอเหมาะสมกับความหนา คอนกรีตมวลเบาแบ่งตามความต้านทานแรงอัดออกเป็น 4 ชั้นคุณภาพ และยังสามารถแบ่งตามความหนาแน่นเชิงปริมาตรออกเป็น 7 ชนิด ดังแสดงในตาราง 3 (สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2541 : 1)

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตาราง 3 ความสัมพันธ์ระหว่างชั้นคุณภาพกับชนิดของคอนกรีตมวลเบา

ชั้นคุณภาพ	ความต้านทานแรงอัด (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)		ชนิด	ความหนาแน่นเชิงปริมาตรเฉลี่ย (กิโลกรัม/ลูกบาศก์เดซิเมตร)
	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด		
2	2.5	2.0	0.4	0.31 - 0.40
			0.5	0.41 - 0.50
4	5	4.0	0.6	0.51 - 0.60
			0.7	0.61 - 0.70
			0.8	0.71 - 0.80
6	7.5	6.0	0.7	0.61 - 0.70
			0.8	0.71 - 0.80
8	10	8.0	0.8	0.71 - 0.80
			0.9	0.81 - 0.90
			10	0.91 - 1.00

อิฐบล็อกประสาน

อิฐบล็อกประสาน หมายถึง อิฐบล็อกที่ได้ทำจากดินลูกรังผสมกับซีเมนต์และน้ำ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม อาจผสมวัสดุอื่น ๆ เช่น หินฝุ่น ทราย กวนให้เข้ากันเทลงในแบบพิมพ์ ที่มีการออกแบบให้มีรู ร่องและเดือย อัดเป็นก้อนแล้วบ่มให้แข็งตัว อิฐบล็อกประสานชนิดรับน้ำหนัก หมายถึง อิฐบล็อกประสานที่ใช้ก่อเพื่อรับน้ำหนักโครงสร้างอาคารได้ เช่น ก่อเสา ก่อผนัง อิฐบล็อก ประสานชนิดไม่รับน้ำหนัก หมายถึง อิฐบล็อกประสานที่ใช้ก่อผนังกันห้องหรือก่อส่วนอื่นภายใน อาคารที่ไม่ใช่ส่วนที่ต้องรับน้ำหนักโครงสร้างอาคาร ลักษณะทั่วไปต้องไม่มีรอยแตกหรือร้าว อาจบิ่นได้เล็กน้อย มิติมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 2 มิลลิเมตร ความต้านทานแรงอัดชนิดรับ น้ำหนักค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 7.0 เมกะปาสคัล ชนิดไม่รับน้ำหนักค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 2.5 เมกะปาสคัล การทดสอบความต้านทานแรงอัด และการดูดกลืนน้ำให้ใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก มาตรฐานเลขที่ มอก. 57 และมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก ความต้านทานแรงอัดชนิดรับน้ำหนักเฉลี่ย ต้องไม่น้อยกว่า 7.0 เมกะปาสคัล ชนิดไม่รับน้ำหนักเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 2.5 เมกะปาสคัล (สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน. 2547 : 1)

อิฐแก้วหรือบล็อกแก้ว

อิฐแก้วหรือบล็อกแก้ว หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้ว โซดาไลม์หรือแก้วชนิดอื่น โดยนำแก้ว 2 ชั้นมาประกบกันมีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในกลวง หรือโปร่งแสงเนื้อแก้วเป็นสีธรรมชาติหรือสีอื่น บล็อกแก้วแบ่งตามลักษณะเป็น 2 แบบ คือ แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในกลวง โปร่งแสง เนื้อแก้วเป็นสีธรรมชาติหรือสีอื่น ผิวภายในเรียบหรือมีลายพิมพ์ ใช้ตกแต่งอาคารสถานที่เพื่อเพิ่มความสว่างและความสวยงาม แก้วโซดาไลม์ หมายถึง แก้วที่ผลิตจากวัตถุดิบหลักคือ ทราย โซดาแอชและหินปูนหรือโคโลไมท์ ซึ่งทำให้เกิดสีต่าง ๆ ได้โดยการเติมออกไซด์ที่มีสีลงไป คุณสมบัติทั่วไปที่ต้องการผิวด้านนอกต้องเรียบ ภายในเนื้อแก้วต้องไม่มีฟองอากาศปราศจากสิ่งเจือปนและตำหนิต่าง ๆ ได้แก่ ไร้ว บิดเบี้ยว บิ่น หรือกะเทาะ ความต้านทานแรงอัดไม่น้อยกว่า 6 เมกะปาสคาล และมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 7 เมกะปาสคาล (สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2554 : 1)

อิฐดินดิบ (Adobe Brick)

อิฐดินดิบหรือบล็อกดิน คือ ดินที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทางความร้อนหรือการเผา มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ดิน เส้นใยและน้ำ (กระเทียม สุรินทร์, ออนไลน์, 2555) ปัจจุบันอิฐดินดิบถูกนำมาใช้ในการสร้างบ้านดินที่เห็นได้ชัดเจน คือ การนำอิฐดินดิบมาสร้างบ้านดินในลักษณะของรีสอร์ททางภาคเหนือ นอกจากความสวยงามแล้ว มีการวิจัยพบว่าอุณหภูมิภายในบ้านดินค่อนข้างคงที่ เมื่ออากาศหนาวภายในบ้านจะรู้สึกอุ่น ในทางกลับกันเมื่ออากาศร้อนภายใน บ้านดินจะรู้สึกเย็น (ฉัตร ศรีวัฒนประยูร และคณะ, 2552 : 94) อีกทั้งยังเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการปล่อยก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ที่เกิดจากการใช้วัสดุก่อสร้างจากคอนกรีต แต่มีข้อเสียคือ เมื่อมีฝนตกหนักหรือเกิดน้ำท่วม บ้านที่สร้างจากอิฐดินดิบจะเกิดความเสียหายเนื่องจากน้ำสามารถซึมเข้าไปในเนื้ออิฐได้ จึงมีการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของอิฐดินดิบ โดยการนำวัสดุอื่นเข้ามาเป็นส่วนผสมให้ได้อิฐดินดิบที่มีความแข็งแรงและคงทนมากขึ้น

ส่วนประกอบของอิฐดินดิบ

อิฐดินดิบมีส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้

1. ดินเหนียว ธรรมชาติของดินเหนียวคือ เมื่อแห้งจะหดตัว ถ้าอิฐดินดิบที่ทดลองทำมีการแตกร้าวแสดงว่าส่วนผสมที่ใช้มีดินเหนียวมากเกินไป ต้องเพิ่มส่วนผสมอื่นเพื่อลดการแตกร้าว
2. ทราย เป็นส่วนผสมที่จะช่วยลดการหดตัวของดินเหนียว และลดการแตกร้าว ทรายจะช่วยทำให้อิฐมีความแกร่ง แต่ถ้าผสมทรายมากเกินไปจะทำให้ถูกฝนชะดินออกได้ง่าย

3. ส่วนผสมที่เป็นเส้นใยและมีความเหนียว โดยปกติจะใช้แกลบหรือฟางเส้นสั้น ๆ (ถ้าเป็นส่วนผสมที่เป็นวัสดุธรรมชาติควรจะมีความสด และเหนียว) ส่วนผสมที่เป็นเส้นใยนี้จะช่วยยึดดินเข้าด้วยกัน ลดการแตกร้าวและป้องกันการชะล้างของน้ำฝน

การทำอิฐดินดิบ

อัตราส่วนของวัสดุที่ใช้ผสมโดยประมาณ คือ ดินเหนียว 1 ส่วน ททราย 1 - 2 ส่วน และแกลบหรือฟางเส้นสั้น (วัสดุเส้นใย) 1.5 ส่วน ธรรมดาแล้วส่วนผสมจะขึ้นอยู่กับสภาพของดินที่มีอยู่ในพื้นที่ ก่อนการทำอิฐจึงควรทดลองโดยใช้ดินที่มีผสมกับวัสดุเส้นใยทำอิฐแล้วทิ้งไว้ให้แห้ง ถ้าอิฐมีปัญหาเรื่องการหดตัวแสดงว่าต้องเพิ่มทรายหรือวัสดุเส้นใย ถ้าดินในพื้นที่มีส่วนผสมของดินเหนียวน้อย หรือทรายมากเกินไปจะทำให้ไม่ทนฝน ถ้าจำเป็นต้องใช้ดินที่มีอยู่นั้น ควรหาดินที่มีดินเหนียวมากเพียงพอมาฉาบ จะช่วยป้องกันการอิฐดินดิบจากการชะของฝนได้และไม่ควรก่อสร้างในช่วงฤดูฝน (ฉัตร ศรีวัฒนประยูร และคณะ. 2552 : 40)

คุณสมบัติของอิฐดินดิบ

กำลังของอิฐดินดิบมี 2 ประเภท คือ กำลังรับแรงอัด (แรงกด) เกิดขึ้นบริเวณส่วนของผนังอิฐดินดิบที่มีพื้นที่รองรับน้ำหนักโดยตรงและกำลังรับแรงดัด ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณช่องเปิดต่าง ๆ หรือในกรณีที่มีแรงด้านข้าง เช่น แรงลมหรือแรงที่เกิดจากแผ่นดินไหวกระทำอิฐดินดิบมีคุณสมบัติในการรับแรงอัดได้ดีแต่รับแรงดัดได้น้อยมาก เพราะแรงดัดจะทำให้เกิดแรงดึง เช่น ถ้าเรากดคาน จะเกิดการโก่งและบริเวณด้านล่างจะเกิดแรงดึง ซึ่งดินไม่สามารถรับแรงดึงได้มาก จึงทำให้รับแรงดัดได้ต่ำมาก เราจำเป็นต้องเรียนรู้ทั้งเรื่องแรงอัดและแรงดัด เพราะ โครงสร้างของบ้านดินจะมีทั้งส่วนที่ต้องรับแรงอัดและแรงดัด มาตรฐานการทดสอบอิฐดินดิบนั้น จะมีการทดสอบทั้งแรงอัดและแรงดัด ซึ่งแรงอัดและแรงดัดจะมีความสัมพันธ์กันคือ ถ้าแรงดัดสูงแรงอัดก็จะสูง ถ้าแรงอัดต่ำแรงดัดก็จะต่ำ (พิสิทธิ์ ชันติวัฒนกุล. ออนไลน์. 2551)

ดิน (Soil)

ดิน คือ วัสดุธรรมชาติที่ปกคลุมผิวโลกอยู่บาง ๆ เกิดขึ้นจากผลของการแปรสภาพหรือผุพังของหินและแร่และอินทรีย์วัตถุผสมคลุกเคล้ากัน

ส่วนประกอบของดิน

1. อนินทรีย์วัตถุ (Mineral matter) ได้แก่ ส่วนของแร่ธาตุต่าง ๆ ภายในดินซึ่งผุพังสึกกร่อนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย โดยทางเคมี ฟิสิกส์และชีวเคมี
2. อินทรีย์วัตถุ (Organic matter) ได้แก่ ส่วนที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพัง หรือสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกัน

3. น้ำ ในสารละลายซึ่งพบอยู่ในช่องระหว่างเม็ดดิน (Aggregate) หรืออนุภาคดิน (Particle)

4. อากาศ อยู่ในที่ว่างระหว่างเม็ดดินหรืออนุภาคดิน ก๊าซส่วนใหญ่ที่พบทั่วไปในดิน ได้แก่ ไนโตรเจน ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์

คุณสมบัติพื้นฐานของดิน (Basic Soil Properties)

คุณสมบัติขั้นพื้นฐานนี้ บางครั้งจะเรียกว่า ดัชนีของคุณสมบัติ (Index Property) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงปัญหาทางด้านวิศวกรรมของดินที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นการทดสอบคุณสมบัติขั้นพื้นฐานก่อนนำดินไปใช้งานในทางวิศวกรรม จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของดินมีองค์ประกอบ 3 ส่วนใหญ่ ๆ ส่วนแรกคือส่วนที่เป็นเม็ดดินหรือของแข็ง ส่วนที่สองคือ ส่วนที่เป็นน้ำหรือของเหลวและส่วนที่สามคือส่วนที่เป็นอากาศหรือก๊าซ ในทางวิศวกรรมของดินจะต้องรู้สัดส่วนมวลหรือน้ำหนักและปริมาตรของดินเพื่อที่จะหาความสัมพันธ์ของดิน (มานิต ช่างงาน. 2552 : 19) คุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นของดินมีดังต่อไปนี้

1. ความชื้นเหลวของดิน เมื่อดินที่มีเม็ดละเอียดมีแร่ดินเหนียวผสมอยู่ดินนั้นสามารถถูกปั้นขึ้นรูปได้เมื่อมีความชื้นบางส่วน โดยปราศจากการร่วน ทั้งนี้เพราะดินดังกล่าวมีแรงเชื่อมแน่นตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีน้ำที่ถูกดูดซับห้อมล้อมรอบอนุภาคของดินเหนียว ในปี ค.ศ. 1900 มีนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนชื่อ Atterberg ได้พัฒนาวิธีที่จะพรรณนาคความชื้นเหลว (Consistency) ของดินที่มีเม็ดละเอียดซึ่งมีระดับของปริมาณความชื้นมากบ้างน้อยบ้าง พบว่า ที่ปริมาณความชื้นต่ำมาก ดินจะมีพฤติกรรมเหมือนของแข็ง และเมื่อปริมาณความชื้นสูงมากดินและน้ำอาจจะไหลเหมือนของเหลว เนื่องจากเหตุนี้บนมูลฐานที่เขากำหนดขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้น จึงแบ่งพฤติกรรมของดินตามธรรมชาติออกเป็น 4 สภาวะมูลฐาน คือ สภาวะของแข็ง, สภาวะกึ่งของแข็ง, สภาวะพลาสติก, และสภาวะของเหลว


2. การกระจายตัวของเม็ดดิน เม็ดดินจะมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ บางทีก็มีหลายขนาดมารวมตัวกัน ทั้งนี้จะหาขนาดของเม็ดดินได้จากการเขียนรูปกราฟแสดงการกระจายตัวของเม็ดดินนั้น ๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างเม็ดดินกับเปอร์เซ็นต์ที่ผ่านตะแกรงมาตรฐาน หรือการตกตะกอนของเม็ดดิน ดังแสดงในภาพประกอบ 8

2.1 ดินที่มีขนาดคละกัันดี (Well Graded Soil) เส้นกราฟจะมีแนวโค้งเรียบอย่างสม่ำเสมอจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่ง ดังเส้น ก. ในภาพประกอบ 8

2.2 เม็ดดินที่มีขนาดคละกัันไม่ดี (Poly Graded Soil) แบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ

2.2.1 ดินที่มีขนาดสม่ำเสมอ (Uniform Graded) คือ เม็ดดินจะมีขนาดเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ดังกราฟเส้น ข. ในภาพประกอบ 8

2.2.2 ดินที่มีขนาดเม็ดขนาดช่วง (Gap Graded) คือ ดินที่มีแต่ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก โดยที่ขนาดปานกลางหายไปหรือขาดขนาดใดขนาดหนึ่งไป เส้นกราฟจะมีลักษณะราบ ในช่วงที่ขนาดของเม็ดดินขาดหายไป ดังกราฟเส้น ค. ในภาพประกอบ 8



ภาพประกอบ 8 กราฟการกระจายตัวของเม็ดดิน

ที่มา : สุรฉัตร สัมพันธ์รักษ์. 2548 : 12

3. ความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน (Specific Gravity of Soil) ดินตามธรรมชาติ (Natural Soil) จะประกอบด้วย อากาศ น้ำ และเม็ดดิน โดยเม็ดดินจะเกิดจากการรวมตัวกันของแร่ธาตุที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงเป็นผลให้ดินในแต่ละพื้นที่มีความถ่วงจำเพาะต่างกัน ในขณะที่น้ำจะมีความถ่วงจำเพาะใกล้เคียงกันแต่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ ความถ่วงจำเพาะของดิน คือ อัตราส่วนของน้ำหนักดินต่อน้ำหนักของน้ำที่มีปริมาตรเท่ากับดินในอุณหภูมิหนึ่ง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่แสดงให้ทราบถึงลักษณะทั่วไปของดินได้ และยังสามารถที่จะนำคุณสมบัตินี้ไปใช้ในการคำนวณค่าคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น ความพรุน (Porosity) อัตราส่วนช่องว่าง (Void Ratio) ของดิน ระดับความอิ่มตัว (Saturation) ความหนาแน่น (Density) เป็นต้น ทั้งยังสามารถนำค่าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดินไปใช้สำหรับวิเคราะห์หาขนาดของเม็ดดินด้วยวิธีไฮโดรมิเตอร์แบบ 151 H ได้ด้วย โดยทั่วไปค่าความถ่วงจำเพาะของดินจะมีค่าอยู่ในช่วง 2.6 - 2.8 ถ้าค่าต่ำกว่านี้ก็อาจจะมีพวกอินทรีย์สารหรือพวกธาตุเบาต่าง ๆ ปะปนอยู่ และถ้าค่าสูงกว่านี้ก็อาจมีธาตุหนักปะปนอยู่สำหรับค่าความถ่วงจำเพาะโดยทั่วไปของดินชนิดต่าง ๆ ดังแสดงในตาราง 4

ตาราง 4 ค่าความถ่วงจำเพาะของดินชนิดต่าง ๆ

ชนิดของดิน	ค่าความถ่วงจำเพาะของดิน, Gs
Sand	2.65 - 2.67
Silty Sand	2.67 - 2.70
Inorganic Clay	2.70 - 2.80
Soil with Mica or Iron	2.75 - 3.00
Organic Soil	1.00 - 2.60


ที่มา : สุกิจ นามพิชญ์ และคณะ. 2549 ข : 17

การจำแนกประเภทของดิน

เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องกับดินอยู่หลายสาขาด้วยกัน การจำแนกประเภทดินจึงแตกต่างกันออกไป แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งานในแต่ละสาขา เช่น ทางด้านเกษตรศาสตร์จะจำแนกดินตามความอุดมสมบูรณ์ของธาตุสารที่พืชจะนำไปใช้ประโยชน์ ทางด้านธรณีวิทยาอาศัยลักษณะหินต้นกำเนิดและการกัดกร่อนผุพังเป็นปัจจัยในการจำแนก สำหรับทางวิศวกรรมโยธาพิจารณาคุณสมบัติทางฟิสิกส์และกลศาสตร์ของดินเป็นหลัก เช่น ขนาดของเม็ดดิน, แรงยึดเกาะของมวลดิน เป็นต้น

1. การจำแนกดินตามระบบ Unified Soil Classification System ระบบนี้นิยมกันมากในงานวิศวกรรมฐานราก ซึ่งนอกจากจะพิจารณามวลผลของดินแล้ว ยังได้นำค่าขีดความเหลว ขีดความเหนียวและดัชนีสภาพพลาสติกของมวลดินมาเป็นเกณฑ์ในการเรียกชื่อ โดยใช้ตัวภาษาอังกฤษแทน เช่น G คือ กรวด, S คือ ทราย, M คือ ดินตะกอน และ C คือ ดินเหนียว และเขียน 2 ตัว แทนชนิดของดินได้ GM หมายถึง กรวดปนดินตะกอน GC หมายถึง กรวดปนดินเหนียว

การจำแนกประเภทของดินโดยระบบ Unified Soil Classification System นี้เป็นวิธีที่นิยมแพร่หลายมากกว่าวิธีอื่นเพราะเหมาะกับงานวิศวกรรมทั่ว ๆ ไป เช่น งานถมดินและงานฐานราก เป็นต้น โดยจะจำแนกประเภทของดินออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยใช้อักษรภาษาอังกฤษเป็นสัญลักษณ์แทนการเรียกชื่อกลุ่มดินซึ่งจะแบ่งตามขนาด และลักษณะการกระจายตัวของเม็ดดิน แต่ละกลุ่มจะมีอักษร 2 ตัว ตัวแรกจะเป็นกลุ่มหลักและตัวที่ 2 จะเป็นกลุ่มย่อยลงไป ตารางการจำแนกประเภทดินระบบ Unified Soil Classification System แสดงในภาพประกอบ 9 และตัวอักษรแต่ละตัวจะมีความหมาย ดังแสดงในตาราง 5



ภาพประกอบ 9 ตารางการจำแนกประเภทดินระบบ Unified Soil Classification System

ที่มา : การจำแนกดินทางวิศวกรรม. ออนไลน์. 2560.

ตาราง 5 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจำแนกประเภทดินระบบ Unified Soil Classification System

สัญลักษณ์	ลักษณะดิน	ย่อมาจาก	ลักษณะทั่วไปและขนาดของเม็ดดิน
G	กรวด	Gravel	เม็ดกลมมนหรือเป็นเหลี่ยม ผ่านตะแกรงขนาด 80 มิลลิเมตร แต่ค้างตะแกรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร ขนาดระหว่าง 80 - 200 มิลลิเมตร ถือว่าเป็นดินเม็ดหยาบ และขนาดระหว่าง 4.75 - 20 มิลลิเมตร ถือว่าเป็นดินเม็ดละเอียด
S	ทราย	Sand	เม็ดกลมมนหรือเป็นเหลี่ยม ผ่านตะแกรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร แต่ค้างตะแกรงขนาด 0.075 มิลลิเมตร ขนาดระหว่าง 2.0 - 4.75 มิลลิเมตร ถือว่าเป็นดินเม็ดหยาบ, ขนาดระหว่าง 0.425 - 2.0 มิลลิเมตร ถือว่าเป็นดินเม็ดปานกลางและขนาดระหว่าง 0.075 - 0.425 มิลลิเมตร ถือว่าเป็นดินเม็ดละเอียด
M	ตะกอน ทราย	Mo = Silt	ขนาดเล็กกว่า 0.075 มิลลิเมตร ค่อนข้างจะมีความเหนียวและรับกำลังได้น้อยเมื่ออยู่ในสภาพแห้ง
C	ดินเหนียว	Clay	ขนาดเล็กกว่า 0.075 มิลลิเมตร มีความเหนียวจะขึ้นกับค่าความชื้นในดินและรับกำลังได้ดีเมื่ออยู่ในสภาพแห้ง
O	สารอินทรีย์	Organic	เป็นดินอินทรีย์ มีหลายขนาดขึ้นกับลักษณะการเกิดของดิน
Pt	มีสารอินทรีย์สูง	Peat	ดินโคลนสีดำ
W	มีขนาด คละกัันดี	Well graded	-
P	มีขนาด คละกััน ไม่ดี	Poorly graded	-

ตาราง 5 (ต่อ)

สัญลักษณ์	ลักษณะดิน	ย่อมาจาก	ลักษณะทั่วไปและขนาดของเม็ดดิน
L	L.L. น้อยกว่าร้อยละ 50	Low Liquid Limit	-
H	L.L. มากกว่าร้อยละ 50	High Liquid Limit	-

ที่มา : สราวุธ จีระงาม. 2545 : 44

ยางพารา (Para Rubber)

น้ำยางธรรมชาติ

1. สมบัติและส่วนประกอบของน้ำยาง น้ำยางสดจากต้นยางพารามีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวขุ่นหรือครีม อยู่ในสถานะสารแขวนลอย มีความหนาแน่นระหว่าง 0.975 และ 0.980 กรัม/มิลลิลิตร ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ตั้งแต่ 6.5 - 7.0 ความหนืด (Viscosity) แปรปรวน มีส่วนประกอบของสารต่าง ๆ ในน้ำยางขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น พันธุ์ยาง อายุยาง ฤดูกาลรีดยาง และวิธีการกรีดยาง เป็นต้น

ตาราง 6 แสดงแบบอย่างส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ

ส่วนประกอบ	ร้อยละ (โดยน้ำหนัก)
สารที่เป็นของแข็งทั้งหมด (Total Solid Content, TSC)	36
เนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content, DRC)	33
สารพวกโปรตีน	1 - 1.5
เถ้า	0 - 1
น้ำตาล	1
น้ำในปริมาณที่รวมแล้วเป็น	100

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร. 2532 : 1

ปริมาณเนื้อหาของน้ำยางธรรมชาติอาจแปรปรวนตั้งแต่ร้อยละ 25 - 45% ปริมาณความแตกต่างระหว่างปริมาณสารที่เป็นของแข็งทั้งหมดในน้ำยางกับปริมาณเนื้อยางแห้งประมาณร้อยละ 3 ถ้าเป็นกรณีของน้ำยางที่ปั่นทำขึ้นแล้ว ความแตกต่างดังกล่าวลดเหลือประมาณร้อยละ 1.5 (กรมวิชาการเกษตร. 2532 : 1) องค์ประกอบของน้ำยางสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้

1. ส่วนที่เป็นยาง (Dry Rubber Content) เป็นสารประกอบไฮโดรเจนที่มีคาร์บอน 5 อะตอม และไฮโดรเจน 8 อะตอม เขียนเป็นสูตรเคมีคือ $(C_5H_8)_n$ เรียกชื่อทางเคมีว่า โพลีไอโซพรีน (Polyisoprene) ที่เชื่อมโยงต่อกันประมาณ 2,000 - 5,000 หน่วยต่อ 1 โมเลกุล หน่วยย่อยดังกล่าวเกิดการเชื่อมโยงเป็นโมเลกุลจะเรียงตัวกันในแบบ Cis-configuration เรียกชื่อโมเลกุลขงว่าเป็น Cis-1, 4-polyisoprene เนื้อยางมีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 1,000,000 รูปร่างอนุภาคขงเป็นรูปทรงกลมหรือรูปลูกแพร์ขนาด 0.05 - 5 ไมโครเมตร มีประจุไฟฟ้าที่ผิว เป็นลบ และเคลื่อนที่แบบบราวเนียนตลอดเวลา

2. ส่วนประกอบที่ไม่ใช่ยาง (Non Rubber Content) เป็นส่วนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นยาง ประกอบด้วย

2.1 ส่วนที่เป็นน้ำซีรัม (Serum)

น้ำซีรัม คือ ส่วนที่เป็นน้ำใสของน้ำยาง ได้จากการแปรรูปเบื้องต้นของน้ำยางเป็นยางชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ยางชั้น ยางแผ่น หรือแม้แต่การจัดตัวกันตามธรรมชาติ หลังจากแยกส่วนที่เป็นเนื้อยางออกไปแล้ว จะเหลือส่วนที่เป็นน้ำใสเรียกว่า ซีรัม ซึ่งมีความหนาแน่นประมาณ 1.02 กรัม/มิลลิลิตร มีการรายงานคุณภาพคุณสมบัติของน้ำซีรัมที่ได้จากการทำน้ำยางขึ้นซึ่งประกอบด้วยสารชนิดต่าง ๆ คือ

2.1.1 คาร์โบไฮเดรต เป็นสารพวกแป้งและน้ำตาลมีอยู่ในน้ำยางประมาณร้อยละ 1 น้ำตาลส่วนใหญ่เป็นชนิด คิวบาชิตอล (Quebrachitol) และมีน้ำตาลชนิดกลูโคส ซูโครส ฟรุคโตส ปริมาณเล็กน้อย น้ำตาลเหล่านี้จะถูกแบคทีเรียใช้เป็นอาหาร เกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายตัวให้กรดโมเลกุลที่มีขนาดเล็ก ๆ (Short Chain Fatty Acid) ทำให้น้ำยางเกิดการสูญเสียสภาพและรวมตัวเป็นก้อน กรดเหล่านี้เป็นกรดที่ระเหยได้ (Volatile Fatty Acid : VFA) ประกอบด้วย กรดฟอร์มิก กรดอะซิติก และกรดโพลีไอนิก เป็นต้น

2.1.2 โปรตีนและกรดอะมิโนมีหลายชนิด แต่โปรตีนที่อยู่ในน้ำยางในปริมาณสูง คือ 1) แอลฟาไกลบูลิน (α -globulin) เป็นโปรตีนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงประมาณ 200,000 มีสมบัติเป็น Surface-active จะอยู่บนรอยต่อระหว่างน้ำกับอากาศและน้ำมันกับน้ำ ซึ่งโปรตีนชนิดนี้จะไม่ละลายน้ำ แต่ละลายในกรด ต่างและเกลือ มีค่า Isoelectric point ที่ pH ของ α -globulin ละลายได้น้อยที่สุด และ 2) ฮีวิน (Hevein) เป็นโปรตีนที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำกว่า

α -globulin คือมีค่าประมาณ 10,000 hevein จะอยู่ที่ผิวอนุภาคยางและสามารถละลายน้ำได้ มีค่า Isoelectric Point ที่ pH เท่ากับ 4.5 ส่วนประกอบของโมเลกุลมีกำมะถันประมาณร้อยละ 5 ดังนั้นขณะที่น้ำยางสูญเสียสภาพจะเกิดการบดเน่า โดยโปรตีนนี้จะสลายตัวให้สารประกอบพวกไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารเมอร์แคปแทน (Mercaptan) ซึ่งทำให้มีกลิ่นเหม็น

2.1.3 ไขมัน (Lipid) ไขมันซึ่งอยู่ระหว่างผิวของอนุภาคยางและโปรตีนส่วนใหญ่เป็นสารพวกฟอสโฟไลปิด ชนิด A-lecithin ทำหน้าที่ยึดโปรตีนให้เกาะอยู่ในผิวของอนุภาคยาง

2.2 ส่วนของลูทอยด์และองค์ประกอบอื่น

2.2.1 ลูทอยด์ เป็นอนุภาคก้อนขี้กวม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 - 3 ไมโครเมตร ห่อหุ้มด้วยเยื่อบาง ๆ โดยภายในเยื่อบาง ๆ นี้มีทั้งสารละลายและสารแขวนลอย

2.2.2 องค์ประกอบอื่น ๆ มีสารพวกที่มีส่วนประกอบของไนโตรเจนอิสระ เช่น โคลีน (Choline) เมทิลลามีน (Methylamine) กรดอินทรีย์ (Organic Acid) กรดอนินทรีย์ (Inorganic Acid) อนุมูลของสารอินทรีย์โดยเฉพาะพวกฟอสเฟต และคาร์บอนेटและอนุมูลของโลหะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกเหล็ก แมกนีเซียม โซเดียม ทองแดง เป็นต้น (วารสาร วิชาการ ชัยพฤกษ์ 2531 : 91)

น้ำยางข้น

น้ำยางข้น คือ น้ำยางที่มีเนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content : DRC) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การผลิตน้ำยางข้นสามารถทำได้ 4 วิธี คือ 1) วิธีระเหยด้วยน้ำ (Evaporation) 2) วิธีทำให้เกิดครีม (Creaming) 3) วิธีปั่นแยก (Centrifuging) และ 4) วิธีแยกด้วยไฟฟ้า (Electrodecantation)

1. วิธีการผลิตน้ำยางข้น

วิธีการผลิตน้ำยางข้นที่ใช้ในประเทศไทย คือ วิธีการปั่นแยกด้วยเครื่องปั่นความเร็วสูง ซึ่งกระบวนการผลิตน้ำยางข้นจะมีขั้นตอนโดยละเอียด ดังนี้

1.1 การรับน้ำยางสด น้ำยางสดจะถูกรักษาสภาพไม่ให้จับตัวด้วยแอมโมเนียและ TMTD/ZnO และถูกถ่ายผ่านตะแกรงกรองลงสู่รางรับน้ำยางสด จากนั้นน้ำยางสดจะไหลจากรางรับน้ำยางสดลงสู่บ่อรับน้ำยางสด นอกจากนี้จำเป็นต้องมีการล้างทำความสะอาดบ่อรับน้ำยางสดทุกวัน เนื่องจากการเติมสารเคมีช่วยในการตกตะกอนแมกนีเซียมและมีการจับตัวของยางที่ผนังบ่อ ซึ่งอาจทำให้น้ำยางสดมีการปนเปื้อนได้

1.2 การเตรียมน้ำยางสด ต้องมีการปรับสภาพน้ำยางสดให้เหมาะต่อกระบวนการปั่นแยกด้วยการเติมแอมโมเนีย เพื่อให้มีปริมาณแอมโมเนียเกินกว่าร้อยละ 0.4 โดยน้ำหนักและเติม Diammonium Hydrogen Phosphate (DAP) เพื่อให้แมกนีเซียมตกตะกอนเป็นจีแป็ง และทิ้งไว้

1 คีน สำหรับน้ำยางที่มีแมกนีเซียมสูง ซึ่งน้ำยางที่จะนำมาปั่นแยก ควรมีปริมาณแมกนีเซียม น้อยกว่า 50 ppm และเมื่อปั่นแล้วไม่ควรเกิน 20 ppm นอกจากนี้ ปริมาณกรด (Volatile Fatty Acid : VFA) ไม่ควรเกินร้อยละ 0.05 หากเกินให้นำไปผสมกับน้ำยางสดที่มีค่าไม่เกินร้อยละ 0.05

1.3 การปั่นแยก อาศัยหลักการ คือ น้ำยางธรรมชาติเป็นสารละลายคอลลอยด์ ที่ประกอบด้วยส่วนอนุภาคของยางแขวนลอยกระจุกกระจายอยู่ในเซรุ่ม และเนื่องจากอนุภาคยางเหล่านี้ เบากว่าเซรุ่มจึงลอยตัวสู่น้ำยางและมีการเคลื่อนไหวแบบบราวเนียน ซึ่งอัตราการเคลื่อนไหว ขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดของโลก ดังนั้นการปั่นจะช่วยเพิ่มแรงดึงดูดและเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคยาง ซึ่งช่วยแยกส่วนเซรุ่ม ในการปั่นแยกน้ำยางสดจะได้น้ำยาง 2 ส่วน คือ หางน้ำยางและน้ำยางข้น โดยน้ำยางข้นจะมีเนื้อยางแห้งประมาณร้อยละ 60 ซึ่งเครื่องปั่นยางขนาดเล็ก สามารถปั่นน้ำยางสด ได้ประมาณ 150 ลิตร/ชั่วโมง ส่วนเครื่องขนาดใหญ่สามารถปั่นน้ำยางสดได้ 400 - 600 ลิตร/ชั่วโมง และในการปั่นแยกยางจะมีการล้างเครื่องปั่นยางทุก ๆ 2 หรือ 3 ชั่วโมง เนื่องจากการอุดตันของยาง และกากจี๊แบ่งบริเวณหัวโบว์ลของเครื่องปั่นยาง โดยในการล้างแต่ละครั้งจะใช้เวลาในการล้างนาน ประมาณ 10 - 15 นาที

1.4 การไล่แอมโมเนียในหางน้ำยาง หางน้ำยางที่ได้จากกระบวนการปั่นยางจะถูกนำไปไล่แอมโมเนียออก เพื่อลดปริมาณการใช้กรดซัลฟิวริกในการตกตะกอนเมื่อผลิตยางสกิม เนื่องจาก ถ้ำหางน้ำยางมีปริมาณแอมโมเนียสูง จะต้องใช้กรดในการตกตะกอนมาก ดังนั้นจึงมีการไล่ แอมโมเนียในหางน้ำยางด้วยการใช้กรดไล่แอมโมเนียหรือเครื่องกวน

1.5 การผลิตยางสกิม หางน้ำยางที่ผ่านการไล่แอมโมเนียแล้ว จะถูกเติมด้วยกรดซัลฟิวริก เพื่อให้เนื้อยางจับตัวกันในขั้นตอนนี้จะได้อ่อนยางสกิมที่จับตัวกัน และสามารถนำไปขายได้ นอกจากนี้ก้อนยางสกิมนี้สามารถนำไปผลิตเป็นยางสกิมเครพหรือสกิมบล็อกต่อไป การผลิต ยางสกิมเครพทำได้โดยการนำก้อนยางสกิมผ่านเครื่องตัดให้เป็นก้อน และล้างน้ำ เพื่อชำระกรดออก จากนั้นรีดยางให้เป็นแผ่น และนำไปอบในเตาอบแล้วบรรจุหีบห่อโดยการผลิตยางสกิมบล็อก ทำจากการนำก้อนยางสกิมผ่านเครื่องตัดให้เป็นก้อนและล้างน้ำเพื่อชำระกรดออก จากนั้นรีดยาง ให้เป็นแผ่น และนำยางไปตัดด้วยเครื่องตัดย่อยแล้วนำไปอบในเตาอบ นำมาอัดแท่งและบรรจุ หีบห่อ

1.6 การคัดยาง เป็นการดักจับเนื้อยางที่ปะปนมากับน้ำเสียจากขบวนการต่าง ๆ เช่น การตกค้างในบ่อรับน้ำยาง เครื่องปั่นยาง และบ่อเก็บน้ำยางข้น ด้วยการเติมโพลีเมอร์ต่าง ๆ หรือ จากบ่อดักยาง ซึ่งยางที่ได้จะสามารถนำไปขายในราคาที่ต่ำ เนื่องจากมีคุณภาพไม่ดี

1.7 การเตรียมสารละลายแอมโมเนีย ในกรณีที่โรงงานได้ใช้แอมโมเนียในรูปของ แอมโมเนียแห้งหรือแอมโมเนียเหลว แต่ใช้ในรูปสารละลายแอมโมเนีย โรงงานจะต้องเตรียม

สารละลายแอมโมเนียให้อยู่ในรูปสารละลายเข้มข้นประมาณร้อยละ 10 ซึ่งในการเตรียมสารละลายแอมโมเนียผสมกับน้ำจะเกิดความร้อนและส่งผลให้แอมโมเนียระเหยออกจากสารละลายได้ง่ายขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ. ออนไลน์. 2548)

2. ชนิดของน้ำยางชั้น (การจัดทำเนื้อหาองค์ความรู้ SMEs ภายใต้งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center. ออนไลน์. 2558)

น้ำยางชั้นแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

2.1 น้ำยางชั้นชนิดแอมโมเนียสูง (High Ammonia : HA) คือ น้ำยางชั้นที่รักษาสภาพด้วยแอมโมเนียเข้มข้นร้อยละ 0.7 โดยน้ำหนัก หรือที่รู้จักกันในชื่อของน้ำยางชั้นชนิดแอมโมเนียสูง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง แต่ในช่วงระยะเวลา 30 - 40 ปีที่ผ่านมาการใช้แอมโมเนียในการรักษาสภาพน้ำยางลดลงเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การใช้แอมโมเนียให้ต่ำที่สุดเพื่อลดต้นทุนความต้องการลดปริมาณกรดที่จะใช้จับตัวน้ำยาง ปัญหาเรื่องของกลิ่น ความเป็นพิษ และสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้สารฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เนื่องจากแบคทีเรียในน้ำยางได้มีพัฒนาการในการต้านทานต่อแอมโมเนียมากขึ้น

2.2 น้ำยางชั้นชนิดแอมโมเนียปานกลาง (Medium Ammonia : MA) คือ น้ำยางชั้นที่รักษาสภาพด้วยการใช้แอมโมเนียปริมาณร้อยละ 0.3 - 0.6 ร่วมกับการใช้สาร SPs มากกว่า 1 ชนิดขึ้นไป แต่ตลาดส่วนแบ่งของน้ำยางชั้นชนิด MA มีน้อยมาก และไม่นิยมทั้งในการผลิต และการตลาดในหลาย ๆ ประเทศ

2.3 น้ำยางชั้นชนิดแอมโมเนียต่ำ (Low Ammonia : LA) ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้แอมโมเนียเพียงร้อยละ 0.2 ร่วมกับสาร SPs มากกว่า 1 ชนิดขึ้นไป สาร SPs ที่ใช้ในน้ำยางชั้นชนิด LA ได้แก่

2.3.1 โซเดียมเพนทาคลอโรไฟเนต (Sodium Pentachlorophenate : SPP)

2.3.2 กรดบอริกร่วมกับกรดลอริก (Boric Acid with Lauric acid)

2.3.3 ซิงก์ไดเอทิลไดไทโอคาร์บาเมต (Zinc Diethyldithiocarbamate : ZDC) ร่วมกับกรดลอริก

2.3.4 ซิงก์ออกไซด์และเทตระเมทิลไทูเรมไดซัลไฟด์ (Tetramethylthiuram Disulfide : TMTD) ร่วมกับกรดลอริก

โดยมากน้ำยางชั้นชนิด LA ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด คือ ชนิด LA-TZ ซึ่งน้ำยางจะถูกรักษาสภาพด้วย

1. เทตระเมทิลไทูเรมไดซัลไฟด์ร้อยละ 0.13 โดยน้ำหนัก

2. ซิงก์ออกไซด์ร้อยละ 0.13 โดยน้ำหนัก

3. กรดคลอริกร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก
4. แอมโมเนียร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก
3. ผลิตภัณฑ์จากน้ำยางขึ้น
 - 3.1 ถุงมือแพทย์ทั้งชนิดฆ่าเชื้อและไม่ฆ่าเชื้อ
 - 3.2 ถุงยางอนามัยและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อ
 - 3.3 เสื้อผ้า ฟูกที่นอน
 - 3.4 ของเล่น
 - 3.5 ผลิตภัณฑ์สำหรับประตู
 - 3.6 ผลิตภัณฑ์ล้อ
 - 3.7 ผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์

การทดสอบคุณสมบัติของอิฐดินดิบ

การทดสอบสมบัติทางกายภาพของอิฐดินดิบ

1. การทดสอบการเปลี่ยนแปลงขนาด คือ การวัดระยะการเปลี่ยนแปลงความยาววัดทั้ง 3 ด้าน คือ กว้าง ยาว และสูง แล้วคำนวณหาร้อยละของการหดตัว ตามสมการที่ (1)

$$S = \frac{l_1 - l_2}{l_1} \quad (1)$$

โดย

S = การหดตัวของดิน (ร้อยละ)

l_1 = ความยาวในทิศทางที่พิจารณาเริ่มต้น (มิลลิเมตร)

l_2 = ความยาวในทิศทางที่พิจารณาเมื่อแห้ง (มิลลิเมตร)

2. การทดสอบการดูดกลืนน้ำ (Absorption Test)

อิฐจะถูกมาใช้ทำผนังของอาคาร ก่อเรียงกันในแนวตั้งเพื่อใช้สำหรับบังแดด กันฝน ฯลฯ หากอิฐมีคุณสมบัติที่ไม่ดีพอจะทำให้ผนังสามารถซึมผ่านเข้าไปในผนังสร้างความเสียหายให้กับอาคารได้ ความสามารถในการดูดกลืนน้ำของอิฐอาจขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลักคือ คุณสมบัติของดินเหนียวที่นำมาใช้อิฐและกรรมวิธีในการผลิตอิฐ ในด้านคุณสมบัติของดินเหนียวซึ่งเป็นวัสดุตามธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยแต่ละแหล่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป เช่นดินเหนียวปนดินทรายจะสามารถดูดกลืนน้ำได้น้อยกว่าดินเหนียวปนดินโคลนหรืออาจพูดได้ว่าดินเหนียวที่มีช่องว่างในเม็ดดินมากจะสามารถดูดกลืนน้ำได้น้อย นั่นก็หมายความว่า

น้ำสามารถซึมผ่านได้เร็วขึ้น ส่วนในด้านกรรมวิธีการผลิตอิฐซึ่งสามารถทำได้ทั้งด้วยมือและเครื่องจักร การทำให้อิฐแน่นย่อมมีวิธีที่แตกต่างกันส่งผลให้การดูดกลืนน้ำของอิฐที่ทำด้วยวิธีต่าง ๆ แตกต่างกันไปด้วย (สุกิจ นามพิชญ์ และคณะ. 2549 ก : 1)

การดูดกลืนน้ำคำนวณได้จากสมการที่ (2)

$$\text{ร้อยละการดูดกลืนน้ำของอิฐดินดิบ} = \frac{W_s - W_d}{W_d} \times 100 \quad (2)$$

โดย

$$\begin{aligned} W_s &= \text{น้ำหนักอิฐเต็มตัว} \\ W_d &= \text{น้ำหนักแห้ง} \end{aligned}$$

การทดสอบคุณสมบัติทางกลของอิฐดินดิบ

1. กำลังต้านทานแรงอัด (Compressive Strength)

กำลังต้านทานแรงอัด (Compressive Strength) คือ ความสามารถของวัสดุหรือโครงสร้างที่ต้านทานแรงที่กระทำในทิศทางอัดตัวของวัสดุนั้น เมื่อแรงที่กระทำมีค่าเท่ากับกำลังต้านทานแรงอัดของวัสดุ วัสดุนั้นจะแตกหัก กำลังต้านทานแรงอัดจะอยู่ในหน่วย เมกะปาสคาล (MPa) หรือกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2521 : 7)

$$C = \frac{W}{A} \quad (3)$$

โดย

$$\begin{aligned} C &= \text{กำลังต้านทานแรงอัดของชิ้นตัวอย่าง (MPa)} \\ W &= \text{น้ำหนักบรรทุกทุกสูงสุด (N)} \\ A &= \text{พื้นที่ทั้งหมดโดยเฉลี่ยจากพื้นที่ธารทั้งด้านบนและด้านล่างของชิ้นตัวอย่าง (mm}^2\text{)} \end{aligned}$$

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประชุม คำพุม และคณะ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาอิฐดินดิบที่มีการผสมน้ำยางธรรมชาติ โดยใช้อัตราส่วนผสมดังต่อไปนี้

1. อิฐดินดิบปกติ มีส่วนผสมของ ดินเหนียว : แกลบ : ทราย : น้ำ เป็น 6 : 0.72 : 2 : 2 โดยน้ำหนัก

2. อีฐดินคิบผสมยางพารา มีส่วนผสมของ ดินเหนียว : แกลบ : ทราย : น้ำ : น้ำยางพารา เป็น 6 : 0.72 : 2 : 1.2 : 0.8 โดยน้ำหนัก

3. อีฐดินคิบผสมยางพาราและฟางข้าว มีส่วนผสมของ ดินเหนียว : แกลบ : ทราย : น้ำ : น้ำยางพารา : ฟางข้าว เป็น 6 : 0.36 : 2 : 1.2 : 0.8 : 0.36 โดยน้ำหนัก

4. อีฐดินคิบผสมยางพาราและเส้นใยมะพร้าว มีส่วนผสมของดินเหนียว : แกลบ : ทราย : น้ำ : น้ำยางพารา : เส้นใยมะพร้าว เป็น 6 : 0.72 : 2 : 1.2 : 0.8 : 0.36


ตาราง 7 ผลการทดสอบคุณสมบัติกำลังอัด และการถูกน้ำชะล้างของอีฐดินคิบที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ และวัสดุผสมต่าง ๆ

วัสดุที่ใช้ทำอีฐดินคิบ	อัตราส่วนผสม (โดยน้ำหนัก)	คุณสมบัติของอีฐดินคิบ	
		กำลังอัดที่ 28 วัน	การถูกน้ำชะล้าง
ดินเหนียว : แกลบ :	6 : 0.72 : 2 : 2	5 - 6 ksc	ร้อยละ 34 - 35
ทราย : น้ำ			
ดินเหนียว : แกลบ :	6 : 0.72 : 2 : 1.2 : 0.8	7 - 8 ksc	ร้อยละ 2 - 3
ทราย : น้ำ : น้ำยาง			
ดินเหนียว : แกลบ :	6 : 0.36 : 2 : 1.2 : 0.8 : 0.36	8 - 9 ksc	ร้อยละ 2 - 3
ทราย : น้ำ : น้ำยาง :			
ฟางข้าว			
ดินเหนียว : แกลบ :	6 : 0.36 : 2 : 1.2 : 0.8 : 0.36	10 - 11 ksc	ร้อยละ 2 - 3
ทราย : น้ำ : น้ำยาง :			
ใยมะพร้าว			

ที่มา : ประชุม คำพูด และคณะ. 2551 : 32, 37 และ 40


ผลการวิจัยพบว่า การใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนผสมในอีฐดินคิบสำหรับก่อสร้างบ้านดินนั้น สามารถช่วยเพิ่มสมบัติในด้านต่างได้ เช่น การเพิ่มคุณสมบัติด้านการป้องกันน้ำ การเพิ่มคุณสมบัติด้านกำลังอัด รวมทั้งสามารถเพิ่มคุณสมบัติด้านกำลังคัดได้เป็นอย่างดี อันเป็นผลมาจากการแทรกตัวของแผ่นฟิล์มที่เกิดขึ้นตามช่องว่างระหว่างอนุภาคของอีฐดินคิบสำหรับต้นทุนของอีฐดินคิบนั้นเมื่อทำการผสมน้ำยางธรรมชาติลงในอีฐดินคิบนั้น แม้จะเป็นการเพิ่มต้นทุนของการก่อสร้างบ้านดินในด้านของวัสดุก่อผนัง (ขึ้นอยู่กับราคาของธรรมชาติในช่วงเวลานั้น ๆ)

แต่การผสมน้ำยางธรรมชาติสามารถช่วยเพิ่มความต้านทานการชะล้างหรือการป้องกันน้ำ ตลอดจนสมบัติด้านการรับกำลังได้ดี ผลการทดสอบคุณสมบัติของอิฐดินดิบที่มีการผสมน้ำยางธรรมชาติ แสดงในภาพประกอบ 10




(ก) กำลังอัด

(ข) กำลังดึง



(ค) การสูญเสียน้ำหนักเมื่อถูกชะล้าง



(ง) อณุมหุมีเคลียร์ของผนังจำลอง

ภาพประกอบ 10 ผลการทดสอบอิฐดินดิบที่มีการผสมน้ำยางธรรมชาติ (ก) กำลังอัด (ข) กำลังดึง (ค) การสูญเสียน้ำหนักเมื่อถูกชะล้าง และ (ง) อณุมหุมีเคลียร์ของผนังจำลอง
ที่มา : ประชุม คำพูด และคณะ. 2551. 37, 39, 40 และ 41

ศุภกัณฑ์ ชื่นศิริกุลชัย (2556 : บทคัดย่อ) ศึกษาผลของวัสดุผสมเพิ่ม ได้แก่ ไบโหญาแฝก และแอสฟัลต์อิมัลชันที่มีต่อสมบัติทางกลและทางกายภาพของอิฐดินดิบโดยใช้ไบโหญาแฝกเป็นส่วนผสมของอิฐดินดิบในอัตราส่วนร้อยละ 0.5, 1.0, 1.5, และ 2.0 โดยน้ำหนักและผสมแอสฟัลต์อิมัลชันที่ร้อยละ 2, 4, 6 และ 8 โดยน้ำหนัก พบว่าไบโหญาแฝกสามารถช่วยพัฒนาสมบัติทางกลและทางกายภาพให้ดีขึ้นได้และดีที่สุดที่ไบโหญาแฝกปริมาณร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก ที่ความยาว 8 เซนติเมตร โดยมีค่าโมดูลัสของการแตกร้าวเพิ่มขึ้นจากอัตราส่วนที่ไม่ผสมไบโหญาแฝกสูงถึงร้อยละ 111 อีกทั้งไบโหญาแฝกยังมีส่วนช่วยในการป้องกันการถูกชะล้างด้วยน้ำ และยังช่วยลด


การหัดตัว และการแตกร้าวเมื่ออิฐดินดิบแห้ง ในส่วนของอิฐดินดิบที่มีส่วนผสมของแอสฟัลต์ อิมัลชันค่ากำลังอัด และกำลังคัดจะแปรผันตรงกับปริมาณแอสฟัลต์อิมัลชันที่ผสมเข้าไปโดยที่ ปริมาณแอสฟัลต์อิมัลชันร้อยละ 8 โดยน้ำหนักเป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดโดยมีค่ากำลังอัดเพิ่มขึ้น จากอิฐดินดิบที่ไม่มีส่วนผสมของแอสฟัลต์อิมัลชันร้อยละ 85 ในทางเดียวกันกำลังคัดมีค่าเพิ่มขึ้น จากอัตราส่วนที่ไม่ผสมแอสฟัลต์อิมัลชันร้อยละ 163 สุดท้ายพบว่า การใช้ไบโหลู้าแผลก และแอสฟัลต์อิมัลชันเป็นวัสดุผสมเพิ่มร่วมกันจะช่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและทางกล ของอิฐดินดิบได้เป็นอย่างดี โดยกำลังอัดและกำลังคัดมีค่าเพิ่มขึ้นความหนาแน่นและการหัดตัวมีค่าลดลง และอิฐดินดิบมีความสามารถในการป้องกันการชะล้างด้วยน้ำอีกทั้งมีความคงทนต่อน้ำที่ติงขึ้น ผลการทดสอบคุณสมบัติของอิฐดินดิบที่ผลิตจากไบโหลู้าแผลกและแอสฟัลต์อิมัลชันดังแสดงในตาราง 8 ผลการวิจัยการนำไบโหลู้าแผลกและแอสฟัลต์อิมัลชันเป็นส่วนผสมเพิ่มในการทำอิฐดินดิบแสดง ในภาพประกอบ 11

ตาราง 8 ผลการทดสอบคุณสมบัติกำลังอัด การดูดกลืนน้ำ และกำลังคัดของอิฐดินดิบที่ผลิตจาก ไบโหลู้าแผลกและแอสฟัลต์อิมัลชัน


วัสดุที่ใช้ทำอิฐดินดิบ	อัตราส่วนผสม (โดยน้ำหนัก)	คุณสมบัติของอิฐดินดิบ		
		กำลังอัด*	การดูดกลืนน้ำ (ร้อยละ)	กำลังคัด
ดินเหนียว : ทราย	1 : 0.75	10.35 ksc	ไม่สามารถหาค่าได้ เพราะละลายหลังแช่น้ำ	1.766 ksc
ดินเหนียว : ทราย : ไบโหลู้าแผลก	1 : 0.75 : 1.5	7.16 ksc	ไม่สามารถหาค่าได้ เพราะละลายหลังแช่น้ำ	3.737 ksc
ดินเหนียว : ทราย : แอสฟัลต์อิมัลชัน	1 : 0.75 : 8	19.18 ksc	3.05	4.645 ksc
ดินเหนียว : ทราย : ไบโหลู้าแผลก : แอสฟัลต์อิมัลชัน	1 : 0.75 : 1.5 : 8	11.62 ksc	8.12	4.338 ksc

* ค่ากำลังอัดที่ประมาณ 15 วัน และอบประมาณ 3 วัน ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส


ที่มา : สุภัตน์ ชื่นศิริกุลชัย. 2556 : 89, 91, 93, 94 และ 95



(ก) กำลังอัด



(ข) กำลังตัด



(ค) การชะล้างด้วยน้ำ

โดยที่ E คือ ดินเหนียวผสมทราย

E+8L+1.5V คือ ดินเหนียวผสมทรายผสมไบโหญาแฝก

E+8EA คือ ดินเหนียวผสมทรายผสมแอสฟัลต์อีมีลชัน

E+8L+1.5V+8EA คือ ดินเหนียวผสมทรายผสมไบโหญาแฝกผสมแอสฟัลต์อีมีลชัน

ภาพประกอบ 11 ผลของวัสดุผสมเพิ่ม ได้แก่ ไบโหญาแฝกและแอสฟัลต์อีมีลชันที่มีต่อสมบัติทางกล และทางกายภาพของอิฐดินดิบ (ก) กำลังอัด (ข) กำลังตัด และ (ค) การชะล้างด้วยน้ำ


ที่มา : ศุภสัณห์ ชื่นศิริกุลชัย. 2556 : 89, 91, 95

ประยูร พรหมหลวงศรี (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพัฒนาอิฐดินดิบที่ทำจากดินลมหอบให้สามารถใช้งานได้เทียบเท่ากับอิฐดินดิบจากดินเหนียวที่นิยมใช้กันทั่วไป ดินลมหอบเป็นดินที่มีลักษณะเป็นผงละเอียดพบได้ทั่วไปในภาคอีสาน และมีส่วนผสมของทรายแป้งเป็นหลักจึงมีลักษณะทางกายภาพแตกต่างจากดินเหนียวอย่างมาก งานวิจัยนี้ใช้แคลบร็อยละ 30 โดยปริมาตรเป็นวัสดุช่วยยึดประสานในส่วนผสมและใช้แอสฟัลต์อิมัลชันเพิ่มเข้าไปในส่วนผสมเพื่อช่วยให้อิฐดินดิบมีความทึบน้ำมากขึ้น ทำการทดสอบกำลังอัดการหดตัวและการดูดกลืนน้ำของอิฐทุกส่วนผสมจากการทดลองพบว่า อิฐดินดิบชุดที่ไม่มีแอสฟัลต์อิมัลชันให้กำลังอัดได้สูงถึง 23.7 กก/ซม² มีค่าการหดตัวประมาณร้อยละ 6.67 ไม่สามารถวัดค่าความดูดกลืนน้ำได้เนื่องจากก้อนอิฐเปื่อยยุ่ยน้ำเมื่อผสมแอสฟัลต์เข้าไปในปริมาณร้อยละ 2, 4, 6 และ 8 โดยน้ำหนักวัสดุแห้ง พบว่า กำลังอัดของอิฐเท่ากับ 25.74, 27.19, 20.83 และ 19.23 กก/ซม² ตามลำดับ ค่าการหดเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 4.64, 4.43, 5.65 และ 5.75 ตามลำดับ ส่วนค่าการดูดกลืนน้ำของอิฐดินดิบที่ผสมแอสฟัลต์มีค่าร้อยละ 4.40, 3.66, 3.10 และ 3.04 ตามลำดับ ดังแสดงในตาราง 9 จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าดินลมหอบมีศักยภาพเพียงพอสำหรับใช้ทำอิฐดินดิบแต่หากไม่ผสมแอสฟัลต์อิมัลชันจะไม่สามารถทนน้ำได้ ผลการทดสอบอิฐดินดิบที่ทำจากดินลมหอบแสดงในภาพประกอบ 12


ตาราง 9 ผลการทดสอบคุณสมบัติกำลังอัด การดูดกลืนน้ำ และร้อยละการหดตัวของอิฐดินดิบที่ผลิตจากดินลมหอบและแอสฟัลต์อิมัลชัน

วัสดุที่ใช้ทำอิฐดินดิบ	อัตราส่วนผสม (โดยน้ำหนักของดิน)	คุณสมบัติของอิฐดินดิบ		
		กำลังอัด (ที่ 14 วัน)	การดูดกลืนน้ำ (ร้อยละ)	ร้อยละ การหดตัว
ดินลมหอบ : แกลบ : แอสฟัลต์อิมัลชัน	0.7 : 0.3 : 0.02	16.10 ksc	4.40	13.3 - 13.4
ดินลมหอบ : แกลบ : แอสฟัลต์อิมัลชัน	0.7 : 0.3 : 0.04	19.39 ksc	3.66	12.8 - 12.9
ดินลมหอบ : แกลบ : แอสฟัลต์อิมัลชัน	0.7 : 0.3 : 0.06	17.04 ksc	3.10	16.1 - 16.0
ดินลมหอบ : แกลบ : แอสฟัลต์อิมัลชัน	0.7 : 0.3 : 0.08	19.62 ksc	3.04	16.4 - 16.5


ที่มา : ประยูร พรหมหลวงศรี. 2558 : 39, 40, 42



(ก) กำลั้งอัด



(ข) การดูดซึมน้ำ




(ค) การหดตัว

ภาพประกอบ 12 ผลการทดสอบอัฐดินดิบที่ทำจากดินลมหอบ (ก) กำลั้งอัด (ข) การดูดซึมน้ำ และ (ค) การหดตัว

ที่มา : ประยูร พรหมหลวงศรี. 2558 : 39, 40, 42

เซเด็ค เดบัวชา และ โรสลาน ฮาซิม (Sadek Deboucha and Roslan Hashim, 2011 : 499) ได้ศึกษาบทความการใช้อิฐที่ทำจากดินเหนียวหรืออิฐดินดิบ และความคงทนของอิฐที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยศึกษาจากงานวิจัยขององค์กรต่าง ๆ หรือโปรเจกใหม่ที่กำลังดำเนินการอยู่และรายงานที่มีอยู่ในการผลิตอิฐดินดิบ ถึงแม้ว่าอิฐดินดิบจะเป็นวัสดุก่อสร้างที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนส่วนมาก แต่ก็ยังเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้สรุปข้อดีของก้อนดินอัด (Compressed earth blocks : CEB) ไว้ดังต่อไปนี้

1. ดินมีอยู่ในปริมาณมากในทุกภูมิภาค
 2. ราคาถูกและหาซื้อได้ง่าย คือ สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยได้ในทุกภูมิภาคทั่วโลกในบางพื้นที่ดินเป็นวัสดุเดียวที่สามารถหาได้
 3. ง่ายต่อการใช้ คือ มักไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ
 4. เหมาะเป็นวัสดุก่อสร้างอาคาร
 5. ทนไฟ คือ ไม่ติดไฟด้วยคุณสมบัติต้านทานไฟได้ดีเยี่ยม
 6. เป็นประโยชน์ต่อสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคส่วนใหญ่เนื่องจากมีความจุความร้อนสูง การนำความร้อนต่ำ และความพรุน ดังนั้นจึงสามารถบรรเทาอุณหภูมิกลางแจ้งที่รุนแรงได้ และรักษาความสมดุลอุณหภูมิภายในได้อย่างน่าพอใจ
 7. ใช้พลังงานต่ำในการผลิตและการจัดการดิน กล่าวคือ ใช้พลังงานเพียงประมาณร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับการผลิตซีเมนต์คอนกรีตในปริมาณเท่ากัน
 8. มีความเหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ การใช้ดินไม่มีมลพิษและใช้พลังงานน้อยมาก จึงมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยการประหยัดเชื้อเพลิงชีวมวล
- การก่อสร้างที่ทำจากอิฐดินเหนียวหรืออิฐดินดิบแสดงในภาพประกอบ 13



ภาพประกอบ 13 การก่อสร้างที่ทำจากอิฐดินเหนียวหรืออิฐดินดิบ


ที่มา : Sadek Deboucha and Roslan Hashim. 2011 : 500, 504

ราเซีย เบกัม อัซซา, ฮาบี และฮอร์น อรา เบกัม (Razia Begum, Ahsan Habib and Hosneara Begum. 2014 : 36) ได้ศึกษาการผลิตอิฐดินดิบที่มีความคงทนด้วยซีเมนต์และยางธรรมชาติ โดยได้ศึกษาวิธีการทำอิฐดินดิบสำหรับใช้ในการก่อสร้างที่มีความทนทาน ราคาไม่แพง สามารถใช้ได้เป็นเวลานาน สารผสมเพิ่มคือ ซีเมนต์และยางธรรมชาติ เป็นส่วนผสมที่ใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อป้องกันความชื้นที่ทำให้อิฐแตกตัว โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมที่ทำให้อิฐเกิดความทนทานคือ 1:1:1 (ดิน:ทราย:ซีเมนต์) กับยางธรรมชาติที่ร้อยละ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 โดยน้ำหนักของน้ำ หลังจากการทดสอบอิฐด้วยการแช่น้ำ, การดูดกลืนน้ำ, โมดูลัสของการแตกหัก และกำลังแรงอัดที่อัตราส่วน 1:1:1 (ดิน:ทราย:ซีเมนต์) กับยางธรรมชาติที่ร้อยละ 5 โดยน้ำหนักของน้ำ ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 10 พบว่าอิฐดินดิบสามารถใช้งานได้ดี ประหยัดและทนทาน จากการวิจัยนี้ อัตราส่วนผสมดังกล่าวเหมาะสมที่สุด โดยมีความแข็งแรง และอัตราการดูดกลืนน้ำต่ำ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงอิฐดินดิบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการทดสอบดังกล่าวแสดงในภาพประกอบ 14


ตาราง 10 ผลการทดสอบคุณสมบัติกำลังอัด การดูดกลืนน้ำ และโมดูลัสของการแตกร้าวของอิฐดินดิบที่ผลิตจากซีเมนต์และยางธรรมชาติ

วัสดุที่ใช้ทำอิฐดินดิบ	อัตราส่วนผสม (ของน้ำหนักน้ำ)	คุณสมบัติของอิฐดินดิบ		
		กำลังอัด (ที่ 28 วัน)	การดูดกลืนน้ำ (ร้อยละ)	โมดูลัส การแตกร้าว
ดิน : ทราย : น้ำ : ซีเมนต์	1 : 1 : 0.45 : 0.55	320 - 330 psi	65 - 66	90 - 100
ดิน : ทราย : น้ำ : ซีเมนต์ : ยางธรรมชาติ	1 : 1 : 0.45 : 0.55 : 1	970 - 980 psi	17 - 19	200 - 210
ดิน : ทราย : น้ำ : ซีเมนต์ : ยางธรรมชาติ	1 : 1 : 0.45 : 0.55 : 2	970 - 980 psi	17 - 19	200 - 210
ดิน : ทราย : น้ำ : ซีเมนต์ : ยางธรรมชาติ	1 : 1 : 0.45 : 0.55 : 3	970 - 980 psi	17 - 19	200 - 210
ดิน : ทราย : น้ำ : ซีเมนต์ : ยางธรรมชาติ	1 : 1 : 0.45 : 0.55 : 4	970 - 980 psi	17 - 19	200 - 210
ดิน : ทราย : น้ำ : ซีเมนต์ : ยางธรรมชาติ	1 : 1 : 0.45 : 0.55 : 5	970 - 980 psi	17 - 19	200 - 210

ที่มา : Sadek Deboucha and Roslan Hashim. 2011 : 37



(ก) การดูดซึมน้ำ




(ข) กำลังอัดและโมดูลัสของการแตกร้าว

ภาพประกอบ 14 ผลการทดสอบอิฐดินดิบที่มีความคงทนด้วยซีเมนต์ และยางธรรมชาติ (ก) การดูดซึมน้ำ และ (ข) กำลังอัด และ โมดูลัสของการแตกร้าว

ที่มา : Sadek Deboucha and Roslan Hashim. 2011 : 37

อุปกรณ์และวิธีการ

วิธีการดำเนินการวิจัย งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาหาค่าการเปลี่ยนแปลงขนาด การดูดกลืนน้ำ และค่ากำลังอัดของอิฐดินดิบ โดยการทดลองเปรียบเทียบปัจจัย และคุณสมบัติที่ช่วยยึด โครงสร้างเนื้อดิน สดรอยแตกร้าว และเพิ่มกำลังอัดให้กับอิฐดินดิบจากวัสดุที่ นำมาผลิตอิฐดินดิบได้แก่ ดิน และน้ำยางชัน โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการทำวิจัยดังนี้



ภาพประกอบ 15 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานวิจัย

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

อุปกรณ์และเครื่องมือ

อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำวิจัยแสดงในภาพประกอบ 16 - 22

1. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลที่มีหน่วยเป็นกรัม ความละเอียดทศนิยม 1 ตำแหน่ง ยี่ห้อ OHAUS รุ่น RANGER 2000 (R21PE15) ความจุ 15 กิโลกรัม



ภาพประกอบ 16 เครื่องชั่งน้ำหนัก

2. เครื่องกด Compression Testing Machine รุ่น LTI 200/D ยี่ห้อ LTI-series ความจุ 2,000 กิโลนิวตัน



ภาพประกอบ 17 เครื่องกดทดสอบกำลังอัด

6. แบบหล่อตัวอย่างทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับหล่ออิฐดินดิบเพื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลงขนาด



ภาพประกอบ 21 แบบหล่อตัวอย่างทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด กว้าง 40 มิลลิเมตร ยาว 159 มิลลิเมตร สูง 40 มิลลิเมตร

7. แบบหล่อตัวอย่างทรงกระบอกสำหรับหล่ออิฐดินดิบเพื่อทดสอบกำลังอัด



ภาพประกอบ 22 แบบหล่อตัวอย่างทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร และสูง 200 มิลลิเมตร

วัสดุ

1. ดิน


ดินที่ใช้ในงานวิจัยนี้ใช้ดินจากร้านเรวัตอิฐประสาน ซึ่งเป็นดินลักษณะสีแดงที่ใช้ทำอิฐประสาน นำมาจากอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ก่อนนำดินมาทำอิฐดินดิบ ต้องร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 10 ขนาดช่องตะแกรง 2 มิลลิเมตร เพื่อให้ดินที่มีขนาดประมาณเดียวกัน



ภาพประกอบ 23 ดินที่ใช้ในการทำอิฐดินดิบ

2. น้ำยางข้น

งานวิจัยนี้ใช้น้ำยางข้นชนิด LA-TZ คือ น้ำยางที่มีปริมาณของเนื้อยางแห้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จากบริษัท ดี. เอส. รับเบอร์แอนด์ลาเทกซ์ จำกัด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง



ภาพประกอบ 24 น้ำยางข้นที่ใช้ในการทำอิฐดินดิบ

3. น้ำประปา

จากระบบประปามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สถานที่ในการทำวิจัย


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ทดสอบคุณสมบัติของดินที่ใช้งานวิจัย

การทดสอบหาขีดจำกัดอัตราบีร์ก (Atterberg's Limit)

ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับดินและสถานะของดิน

ถ้าเรานำดินเหนียวมาผสมน้ำจนมีความชื้นสูง ดินจะมีสภาพคล้ายของเหลว เช่น ที่จุด A ในภาพประกอบ 25 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณของน้ำกับดิน และความชื้นในดินจากจุด A ถ้าเราทำให้ความชื้นค่อย ๆ ลดลงไป ปริมาตรของมวลดินก็จะลดลงเป็นปกติกัน มวลดินจะเปลี่ยนสภาพไป จากของเหลวเป็นพลาสติก, กึ่งของแข็ง, ของแข็งตามลำดับ



ภาพประกอบ 25 สถานภาพต่าง ๆ ของมวลดินเหนียว

ที่มา : มานะ อภิปพัฒนมนตรี. 2543 : 28

2.1.1 Liquid Limit (W_L หรือ L.L.) คือ ความชื้นในมวลดินขณะที่มวลดินเริ่มเปลี่ยนสภาพจากของเหลวไปเป็นสารหนืดตัวในสถานภาพพลาสติกที่จุด B

2.1.2 Plastic Limit (W_p หรือ P.L.) คือ ความชื้นในมวลดินขณะที่เปลี่ยนสถานภาพจากพลาสติกเป็นกึ่งของแข็งที่จุด C

2.1.3 Shrinkage Limit (W_{sk} หรือ S.L.) คือ ความชื้นที่จุด D ซึ่งดินเปลี่ยนจากสภาพที่เป็นกึ่งของแข็งเป็นของแข็ง และจะไม่มี การหดตัวต่อไปอีกแล้ว แต่เมื่อความชื้นยิ่งลดลงไป ฟองอากาศจะเริ่มแทรกเข้าไปในมวลดิน และทำให้เกิดสถานะไม่อิ่มตัวเกิดขึ้น จนกระทั่งไม่มี ความชื้นเลย ที่จุด E ค่าความชื้นในสถานภาพพลาสติกของดิน เราเรียกว่า Plasticity Index

(P.I. หรือ Ip) คือ ผลต่างของขีดจำกัดเหลว และขีดจำกัดพลาสติก มักเป็นตัวแสดงถึงความเหนียวของดิน และยังแสดงความไวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพต่อความชื้นของมวลดินนั้น จึงเป็นค่าที่สำคัญและนำมาใช้มากในการจำแนกมวลดิน

1. การทดสอบหาขีดจำกัดเหลวของดิน (Liquid Limit : L.L.) ตามมาตรฐาน ASTM D 4318-93

1.1 วิธีทดสอบ

1.1.1 นำดินที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 40 ประมาณ 100 กรัม ใส่ในถ้วยเคลือบแล้วใส่น้ำประมาณ 15 - 20 มิลลิลิตร หรือในปริมาณที่ไม่เหนียวจนเกินไป ผสมให้เข้ากัน

1.1.2 เตรียมอุปกรณ์ชุดทดสอบให้ความสูงของก้นจานอยู่สูงกว่าพื้นรอง 1 ± 0.2 เซนติเมตร โดยใช้ด้ามของเครื่องมือปาดร่องดินวัด ทำการปรับปุ่มเลื่อนต่าง ๆ ให้แน่น ใช้มีดปาดดินตัดดินใส่ลงในจาน ปาดให้เรียบ โดยให้ความหนาของดินตรงกลางประมาณ 1 เซนติเมตร

1.1.3 เคาะถ้วยทองเหลืองด้วยความเร็วสม่ำเสมอ 2 ครั้งต่อ 1 วินาที โดยนับจำนวนครั้งไว้ด้วย ทำการหมุนจนกระทั่งดินที่บากไว้ไหลเข้ามาชนกันเป็นระยะ 0.5 นิ้ว ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ทดลองนับตั้งแต่ใส่ดินลงไปจนถึงดินจะแห้งสนิทจะต้องใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที

ในการหาค่า Liquid Limit จะนับจำนวนการเคาะที่ 25 ครั้ง แล้วดินไหลมาชนกันเป็นระยะ 0.5 นิ้ว พอถึงนั้นทำได้ยาก จึงได้มีการกำหนดจำนวนการเคาะครั้งแรกและครั้งต่อไปเพื่อความสะดวกตามมาตรฐาน ASTM D 4318 ดังนี้

จำนวนการเคาะ ครั้งที่ 1 ประมาณ 25 - 35 ครั้ง

จำนวนการเคาะ ครั้งที่ 2 ประมาณ 20 - 30 ครั้ง

จำนวนการเคาะ ครั้งที่ 3 ประมาณ 15 - 25 ครั้ง

1.1.4 เมื่อได้จำนวนการเคาะตามที่กำหนดและดินไหลมาชนกันเป็นระยะ 0.5 นิ้ว ตัดดินเฉพาะตรงที่ดินไหลมาชนกัน โดยใช้มีดปาดดินตัดดินให้ขนานกัน โดยให้ระยะห่างพอดีกับระยะที่ดินไหลมาชนกันนี้แล้วจึงตัดหัวท้ายของรอยตัดขาดนี้ในแนวตั้งฉากกัน นำดินที่ถูกตัดใส่ในกระป๋องอบดิน ชั่งน้ำหนักดินกับกระป๋อง นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 110 ± 5 องศาเซลเซียส อบจนแห้ง (ประมาณ ไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร) แล้วชั่งหาน้ำหนักดินแห้ง คำนวณหาปริมาณน้ำในดินของตัวอย่างแต่ละชุด

1.1.5 นำดินที่เหลือในจานออกแล้วนำกลับไปผสมกับดินที่เหลืออยู่ในถ้วยเคลือบ โดยเติมน้ำที่ใส่น้อย ผสมเข้ากันให้ทั่ว ทำความสะอาดจานของชุดทดสอบ, มีดปาดร่องดิน, มีดปาดดินให้สะอาดพร้อมที่จะทำการทดสอบครั้งต่อไป

1.1.6 ให้ดำเนินการทดลองเหมือนเดิมตั้งแต่ข้อ 2 โดยการเคาะแล้วทำให้ดินเคลื่อนตัวสัมผัสกันเป็นระยะ 0.5 นิ้ว จะต้องอยู่ในช่วง 15 - 35 ครั้งเท่านั้น หากอยู่นอกช่วงที่กำหนดไว้ถือว่าใช้ไม่ได้ ถ้าดินเปียกเพราะเติมน้ำมากเกินไป ต้องการให้ดินแห้งให้เกลี่ยดินบาง ๆ ที่ไว้สักครู่ แล้วทำการคลุกผสมใหม่จนกว่าดินจะแห้ง ห้ามใช้วิธีเอาดินผสมเพิ่มเพื่อทำให้ดินแห้ง

1.1.7 การทดลองครั้งนี้จะวัดความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนครั้งที่เคาะ (N) ที่ทำให้ดินเคลื่อนตัวสัมผัสกันเป็นระยะ 0.5 นิ้ว กับปริมาณน้ำในดิน


1.2 การคำนวณที่ได้จากผลการทดลองหาขีดจำกัดเหลวของดิน
คำนวณหาปริมาณน้ำในดินจากสูตร

$$\omega = \frac{\text{มวลของน้ำในดิน (กรัม)}}{\text{มวลของดินอบแห้ง (กรัม)}} \times 100 \quad (4)$$

เมื่อ ω = ปริมาณน้ำในดินมีหน่วยเป็นร้อยละ
หรือจะใช้สูตรในการหาค่า Liquid Limit คือ

$$L.L. = \omega \left(\frac{N}{25} \right)^0 .121 \quad (20 < N < 30) \quad (5)$$

เมื่อ ω = ปริมาณน้ำในดิน
 N = จำนวนครั้งที่เคาะ โดยจำนวนครั้งที่เคาะต้องอยู่ระหว่าง 20 - 30 ครั้ง



ภาพประกอบ 26 ตัวอย่างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนครั้งที่เคาะกับปริมาณน้ำในดิน
ที่มา : วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่. ม.ป.ป. : 11

2. การทดสอบหาขีดจำกัดพลาสติกของดิน (Plastic Limit : P.L.) ตามมาตรฐาน ASTM D 4318-93

2.1 วิธีทดสอบ

2.1.1 นำดินที่เตรียมไว้สำหรับการหาค่า Liquid Limit มาประมาณ 20 กรัม ผสมกับน้ำให้เข้ากันพยายามให้มากที่สุด แล้วปั้นเป็นก้อนกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 มิลลิเมตร นำไปคลึงบนแผ่นกระจกในอัตรา 80 - 90 ครั้งต่อนาที จนกระทั่งเป็นเส้นกลมยาว และให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 หุน

2.1.2 นำตัวอย่างที่ได้ไปใส่กระป๋องเพื่อหาค่าปริมาณความชื้น ความชื้นดังกล่าวเรียกว่า Plastic Limit (Wp หรือ P.L.)

2.1.3 ทำการทดสอบซ้ำอย่างน้อย 3 - 5 ตัวอย่าง แล้วหาค่าเฉลี่ย

2.2 การคำนวณที่ได้จากผลการทดลองดัชนีความเหนียวของดิน

2.2.1 กำหนดหาปริมาณน้ำในดินได้จากสูตร

$$\omega = \frac{\text{มวลของน้ำในดิน}}{\text{มวลของดินอบแห้ง}} \times 100 \quad (6)$$

1.1) Liquid Limit (L.L.) อ่านได้จากกราฟที่การเคาะ 25 ครั้ง

1.2) Plastic Limit (P.L.) คำนวณจากค่าเฉลี่ยความชื้นที่หาได้ 2 ครั้ง

1.3) Plasticity Index (P.I.) = L.L.-P.L.

1.4) Flow Index (I_f) คือ ความชันของเส้นกราฟ (Flow Curve)

$$I_f = \frac{m_1 - m_2}{\log \frac{N_1}{N_2}} \quad (7)$$

เมื่อ ω = ปริมาณน้ำในดิน

m_1 = ความชันบน Flow Curve ที่จุด 1 (ค่ามาก)

N_1 = จำนวนการเคาะที่จุด 1

m_2 = ความชันบน Flow Curve ที่จุด 2 (ค่าน้อย)

N_2 = จำนวนการเคาะที่จุด 2

$$1.5) \text{ Toughness } (I_r) = \frac{\text{Plasticity Index (P.I.)}}{\text{FlowIndex } (I_f)} \quad (8)$$

$$1.6) \text{ Liquidity } (I_l) = \frac{m_n - \text{P.L.}}{\text{P.I.}} \quad (9)$$

เมื่อ m_n = ความชื้นตามธรรมชาติของดิน (Natural Water Content)

$$(1.7) \text{ Activity of Clay } (A_c) = \frac{\text{(P.I.)}}{\% \text{Clay ขนาดเล็กกว่า No.200}} \quad (10)$$

3. การทดสอบหาขีดจำกัดหดตัวของดิน (Shrinkage Limit : S.L.) ตามมาตรฐาน ASTM D 4318-93

3.1 วิธีทดสอบ

3.1.1 นำดินที่เตรียมไว้แล้วจากการหาค่า Liquid Limit ประมาณ 30 กรัม ผสมกับน้ำให้พอเหลวเพื่อใส่ใน Shrinkage Dish ก่อนทำการทดสอบให้นำ Shrinkage Dish ไปชั่งน้ำหนักก่อนแล้วทาน้ำมันภายในบาง ๆ เพื่อป้องกันดินติดกับ Shrinkage Dish เมื่อเวลาดินแห้ง

3.1.2 นำดินที่ผสมแล้วใส่ลงใน Shrinkage Dish จำนวน 3 ชั้น เท่า ๆ กัน ทำการเคาะ Shrinkage Dish เมื่อใส่ดินในแต่ละชั้น เพื่อไล่ฟองอากาศออกจากดินปรับผิวหน้าดินให้เรียบเสมอขอบของ Shrinkage Dish แล้วนำไปชั่งน้ำหนัก ปล่อยให้แห้งในอากาศประมาณ 3 - 6 ชั่วโมง ให้สีของดินเปลี่ยนเป็นสีอ่อน จึงค่อยนำเข้าเตาอบ ที่อุณหภูมิ 110 ± 5 องศาเซลเซียส ทิ้งไว้ประมาณ 12 ชั่วโมง

3.1.3 การหาปริมาตรก้อนดินเปียกทำได้โดยนำเอาก้อนดินแห้งออกจาก Shrinkage Dish แล้วใส่ปรอทลงใน Shrinkage Dish จนเต็ม วางถ้วยบรรจุปรอทในถ้วยกระเบื้อง ใช้แผ่นกระจกที่มีสามขาตกลงบนขอบถ้วยบรรจุปรอท จะทำให้ปรอทส่วนเกินล้นออกมาอยู่ในถ้วยกระเบื้อง ปริมาตรปรอทจะเท่ากับขอบถ้วยพอดี

3.1.4 นำ Shrinkage Dish ที่บรรจุปรอทซึ่งจะได้น้ำหนักรวมของ Shrinkage Dish กับปรอท เสร็จแล้วเทปรอทออกจาก Shrinkage Dish ซึ่งเราสามารถหาน้ำหนักปรอทใน Shrinkage Dish ซึ่งสามารถนำไปหาปริมาตรที่เท่ากับก้อนดินเปียกได้ (คือการหาปริมาตรของ Shrinkage Dish นั้นเอง)

3.1.5 การหาปริมาตรก้อนดินแห้งทำได้โดยวาง Shrinkage Dish ที่บรรจุปรอทเต็มลงในถ้วยกระเบื้อง นำตัวอย่างดินที่อบแห้งแล้ววางบนปรอทใน Shrinkage Dish นำแผ่นกระจกที่มีสามขา กดให้ดินจมลงไป จนปรอทส่วนเกินล้นออกจากถ้วย ชั่งน้ำหนัก Shrinkage Dish + ปรอท ที่เหลือเพื่อนำไปหักออกจาก Shrinkage Dish + ปรอท จะได้น้ำหนักปรอทที่ถูกแทนที่เพื่อหาปริมาตรก้อนดินแห้ง

3.2 การคำนวณที่ได้จากผลการทดลองหาขีดจำกัดหัดตัวของดิน

3.2.1 กำหนดหาปริมาตรของดินเปียก (Volume of Wet Soil : V_m)

$$V_m = \frac{W_m}{13.53} \quad (11)$$

เมื่อ V_m = ปริมาตรของปรอทมีหน่วยเป็น cm^3

W_m = น้ำหนักของปรอทที่ถูกแทนที่มีหน่วยกรัม

3.2.2 กำหนดหาปริมาตรของดินแห้ง (Volume of Dry Soil : V_d)

$$V_d = \frac{W_d}{13.53} \quad (12)$$

เมื่อ W_d = น้ำหนักของปรอทที่ถูกแทนที่มีหน่วยเป็นกรัม

3.2.3 กำหนดหา Shrinkage Ratio

$$R = \frac{W_s}{V_s} \quad (13)$$

เมื่อ W_s = น้ำหนักของดินแห้งมีหน่วยเป็นกรัม

V_s = ปริมาตรของดินแห้งมีหน่วยเป็น cm^3

3.2.4 คำนวณหาค่าระดับการหดตัว (Degree of Shrinkage : D_s)

$$D_s (\%) = \frac{V_i - V_f}{V_i} \times 100 \quad (14)$$

เมื่อ V_i = ปริมาตรของดินเปียกมีหน่วยเป็น cm^3

V_f = ปริมาตรของดินแห้งหลังอบมีหน่วยเป็น cm^3

ทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของดิน (Specific Gravity) ตามมาตรฐาน ASTM D 854-00

1. วิธีทดสอบ

1.1 วิธีการหาด้วยวิธีการทดลอง (Experimental Procedure)

1.1.1 ทำความสะอาดขวดแก้วพลาสติกที่จะใช้ทำการทดลอง

1.1.2 เติมน้ำกลั่นในขวดประมาณ 3/4 ของคอขวด

1.1.3 ไล่อากาศในน้ำด้วยการต้มน้ำให้เดือดในเตาบนเส้นหรือเตาแผ่นร้อน (Hot Plate) ประมาณ 10 นาที นำขวดแก้วลงจากเตา เติมน้ำกลั่นที่ต้มไล่ฟองอากาศทิ้งไว้ลงในขวดแก้วพลาสติกให้เต็มด้วยวิธีการลักน้ำ (Siphon) จุ่มปลายสายยางลงใต้ผิวน้ำเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปผสมในน้ำอีก ปล่อยให้เย็น ถ้าต้องการให้เย็นเร็ว อาจแช่ในอ่างน้ำ (Water Bath) จนกระทั่งอุณหภูมิลดลงถึงประมาณ 40 หรือ 50 องศา ตรวจสอบว่าอุณหภูมิของน้ำในขวดแก้วเท่ากันทุกระดับถ้าไม่เท่ากัน คลึงขวดเอียงไปมาหรือใช้หลอดแก้วคน

1.1.4 แต่งขอบน้ำให้อยู่ที่ขีดบอกปริมาตร 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร สังเกตขอบล่างของโค้งผิวน้ำ เช็ดขวดภายนอกและภายในเหนือผิวน้ำให้แห้ง

1.1.5 นำขวดแก้วและน้ำขึ้นชั่งและวัดอุณหภูมิ น้ำ ตรวจสอบอีกครั้งว่าอุณหภูมิของน้ำในขวดเท่ากันทุกระดับหรือไม่

1.1.6 ทำการทดลองในข้อ 4 - 5 อีก 3 - 4 ครั้ง ในช่วงอุณหภูมิจากประมาณ 40 หรือ 50 องศาเซลเซียส จนถึงอุณหภูมิห้อง

1.2 ขั้นตอนการหาค่าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน

1.2.1 นำดินใส่ในขวดแก้วพลาสติกและใส่น้ำลงไปประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของปริมาตรขวด โดยให้ดินจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมด และอย่าให้ดินติดอยู่ข้าง ๆ ขวด

1.2.2 ทำการไล่ฟองอากาศโดยใช้ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump) แรงดูด 10 - 20 นิ้วปรอท ประมาณ 4 - 5 ชั่วโมงหรือนำไปกวนในน้ำร้อนอย่างน้อย 10 นาที หรือจะทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้โดยใช้ปั๊มสุญญากาศไม่น้อยกว่า 10 นาทีแล้วจึงกวนในน้ำร้อน

อีกประมาณ 10 นาที พร้อมกับกลิ้งขวดไปมาหลายรอบทำเช่นนี้สลับกันไปเรื่อย ๆ และคอยสังเกตว่ามีฟองอากาศเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ทำจนกระทั่งฟองอากาศหมดไปซึ่งต้องใช้เวลา และความละเอียดในการสังเกต

1.2.3 หลังจากไล่ฟองอากาศหมดแล้ว ทำการเติมน้ำกลั่นให้ระดับท้องน้ำอยู่ที่ขีด 500 มิลลิลิตรพอดี ในการเติมน้ำกลั่นนี้ควรใช้หลอด และปล่อยน้ำกลั่นจากหลอด โดยจุ่มปากหลอดให้อยู่ใต้ระดับน้ำในขวดพลาสติกเพื่อป้องกันอากาศลงไปอีก แล้วตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องทดสอบจนกระทั่งอุณหภูมิของน้ำใน Flask เท่ากับอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิที่ต้องการ (โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์คอยเช็คคอยู่เสมอ) คอยสังเกตว่าถ้าระดับในขวดพลาสติกต่ำว่าขีด 500 มิลลิลิตร ให้เติมน้ำกลั่นให้ท้องน้ำพอดีกับขีดอยู่เสมอ

1.2.4 นำขวดพลาสติกไปชั่ง จะได้เป็นน้ำหนักของขวดพลาสติก+น้ำ+ดิน (Flask+Water +Soil) แล้วจึงทำการวัดอุณหภูมิโดยจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ให้อยู่ประมาณกึ่งกลางกระเปาะของขวด Flask คอยจนกระทั่งอุณหภูมิกงที่ บันทึกค่าอุณหภูมินี้ไว้ หลังจากนั้นนำไปเทใส่ภาชนะ โดยต้องเทดินออกให้หมด จนกระทั่งขวด Flask สะอาด เสร็จแล้วจึงนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 105 ± 5 องศาเซลเซียส โดยทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน

1.2.5 นำดินที่อบแห้งแล้วไปชั่งแล้วบันทึกค่า เมื่อลบน้ำหนักภาชนะออก จะได้เป็นน้ำหนักของดินแห้ง

2. การคำนวณค่าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน

$$G_s = \frac{W_s K}{W_s + W_{FW} - W_{FWS}} \quad (15)$$

เมื่อ G_s = ความถ่วงจำเพาะของเม็ดดินที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

W_s = น้ำหนักของตัวอย่างดินที่อบแห้ง

W_{FW} = น้ำหนักของ Volumetric Flask + น้ำ ที่อุณหภูมิหนึ่ง

W_{FWS} = น้ำหนักของ Volumetric Flask + น้ำ + ดินแห้งที่อุณหภูมิเท่ากับ

K = $\frac{WF}{WF}$ เป็นค่าตัวแปรปรับแก้เนื่องจากอุณหภูมิ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ทดสอบหาขนาดมวลกละของดิน (Sieve Analysis) ตามมาตรฐาน ASTM D 422-63

1. การเตรียมตัวอย่างการทดสอบ

เอาดินตัวอย่างที่เตรียมไว้บดหรือตากแดดให้แห้ง ถ้ายังจับตัวกันเป็นก้อนให้ใช้ค้อนยางทุบให้แตกเสียก่อน นำตัวอย่างมาคลุกเคล้าให้เข้ากันบนพื้นผ้าใบหรือบนพื้นเรียบแล้วเกลี่ยดินให้กระจาย และแยกด้วยวิธีแบ่งสี่ หรือใช้เครื่องมือแบ่งตัวอย่างดินโดยเอา 2 ใน 4 ส่วน สำหรับปริมาณของตัวอย่างดินที่จะนำมาทดสอบจะขึ้นอยู่กับขนาดเม็ดดินใหญ่สุดในตาราง 11

ตาราง 11 แสดงปริมาณน้ำหนักดินแห้งซึ่งใช้ในการร่อนผ่านตะแกรง

ขนาดเม็ดดินใหญ่สุด	น้ำหนักตัวอย่างดินอย่างน้อย (กรัม)
3/8 นิ้ว (9.5 มิลลิเมตร)	500
3/4 นิ้ว (19.0 มิลลิเมตร)	1000
1 นิ้ว (25.0 มิลลิเมตร)	2000
1.5 นิ้ว (37.5 มิลลิเมตร)	3000
2 นิ้ว (50.0 มิลลิเมตร)	4000
3 นิ้ว (75.0 มิลลิเมตร)	5000

ที่มา : สุกิจ นามพิชญ์ และคณะ. 2549 ข : 17

2. วิธีทดสอบ

2.1 ทำความสะอาดตะแกรงทั้งหมดด้วยแปรงทำความสะอาด แล้วทำการชั่งน้ำหนักของตะแกรงแต่ละเบอร์บันทึกค่า (ชั่งน้ำหนักของ Pan ด้วย)

2.2 นำตะแกรงมาเรียงซ้อนกัน โดยให้ตะแกรงที่มีขนาดช่องใหญ่อยู่บน แล้วเรียงขนาดเล็กลงมาตามลำดับจนถึงตะแกรงขนาดเล็กที่สุด ดังนี้ No. 3/8 , 4 , 10 , 20 , 40 , 100 , 200 และ Pan

2.3 นำตัวอย่างดินที่เตรียมไว้เทใส่ลงบนตะแกรงชั้นบนสุด ปิดฝาแล้วนำเข้าเครื่องเขย่า ใช้เวลาในการเขย่าอย่างน้อย 10 นาที เสร็จแล้วนำตะแกรงไปชั่งน้ำหนัก จะได้น้ำหนักตะแกรงรวมกับดินที่ค้างบนตะแกรง นำดินที่ค้างอยู่บนตะแกรงออกทิ้งแล้วทำความสะอาดตะแกรงให้เรียบร้อย

3. การคำนวณหาขนาดมวลผละของดิน (Sieve Analysis)

3.1 น้ำหนักของดินที่ค้างบนตะแกรง (Weight of Soil Retained)

$$\text{Weight of Soil Retained} = (\text{Wt. Sieve + Soil}) - (\text{Wt. Sieve})$$

3.2 เปอร์เซ็นต์ของดินที่ค้างบนตะแกรง (Percent Retained)

$$\text{Percent Retained} = \frac{\text{Wt. Soil Retained}}{\text{Wt. of Sample}} \times 100 \quad (16)$$

3.3 เปอร์เซ็นต์ค้างสะสม (Cumulative Percent Retained)

$$\text{Cumulative Percent Retained} = \text{นำ Percent Retained มาบวกแบบสะสม}$$

3.4 เปอร์เซ็นต์ของดินที่ผ่านตะแกรง (Percent Finer or Percent Passing)

$$\text{Percent Finer} = 100 - \text{Cumulative Percent Retained}$$


3.5 สัมประสิทธิ์ของความสม่ำเสมอ (Coefficient of Uniformity : C_u)

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} \quad (17)$$

3.6 สัมประสิทธิ์ของความโค้ง (Coefficient of Curvature ; C_c)

$$C_c = \frac{D_{30}^2}{D_{10} \times D_{60}} \quad (18)$$

เมื่อ D_{10} = ขนาดของเม็ดดินที่มีขนาดเล็กกว่านี้จำนวนร้อยละ 10
 D_{30} = ขนาดของเม็ดดินที่มีขนาดเล็กกว่านี้จำนวนร้อยละ 30
 D_{60} = ขนาดของเม็ดดินที่มีขนาดเล็กกว่านี้จำนวนร้อยละ 60



ภาพประกอบ 27 ตัวอย่างกราฟการหาขนาดของดินด้วยวิธีร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน
 ที่มา : สุกิจ นามพิชญ์ และคณะ. 2549 : 76

การจำแนกประเภทของดิน (Soil Classification)

ในงานวิจัยนี้ใช้การจำแนกประเภทดินตามระบบ Unified Soil Classification System (USCS)

วิธีการทดสอบหาปริมาณน้ำที่ดีที่สุดในการทำอิฐดินดิบ

ผสมดินและน้ำโดยใช้อัตราส่วนตามตาราง 12 แล้วเลือกอัตราส่วนของดินและน้ำที่ดีที่สุด คือ ปริมาณน้ำนั้นจะต้องไม่น้อยเกินไปจนการผสมทำได้ยากและต้องไม่มากเกินไปจนดินนั้นไม่สามารถคงรูปร่างอยู่ได้ เพื่อนำไปใช้เป็นอัตราส่วนในการผสมกับน้ำยางชันในการทำอิฐดินดิบต่อไป

ตาราง 12 อัตราส่วนผสมดินและน้ำของอิฐดินดิบคิดเทียบจากปริมาณดิน 100 กรัม

ส่วนผสม	ปริมาณดิน (กรัม)	ปริมาณน้ำ (กรัม)
W10	100	10
W20	100	20
W30	100	30
W40	100	40
W50	100	50

ขั้นตอนการผสมอิฐดินดิบที่ใช้ในการทดสอบ

- นำดินมาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 10 ขนาดของช่องตะแกรง 2 มิลลิเมตร จากนั้นเก็บดินใส่กระสอบพร้อมสำหรับการใช้งาน
- นำดินและวัตถุดิบต่าง ๆ มาทำการชั่งตามอัตราส่วนที่กำหนด
- เทส่วนผสมทั้งหมด ได้แก่ ดิน น้ำยางข้น และน้ำตามแต่ละอัตราส่วนคลุกให้เข้ากันผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุด
- นำดินที่ผสมเสร็จแล้วมาใส่ลงแบบที่เตรียมไว้สำหรับการหาค่าทดสอบต่าง ๆ โดยที่แบบนั้นควรทำให้เปียกเสียก่อนหรือทาแว็กซ์ (Wax) ที่แบบ เพื่อไม่ให้ดินนั้นติดที่แบบขณะที่ถอดแบบออก
- นำอิฐดินดิบไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และนำมาทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ตามช่วงอายุการทดสอบที่ได้กำหนดไว้

ออกแบบส่วนผสมการทำอิฐดินดิบที่มีน้ำยางข้นผสมเพิ่ม

เป็นการศึกษาผลของปริมาณน้ำยางข้นที่มีต่อคุณสมบัติของอิฐดินดิบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงขนาด การดูดกลืนน้ำ และกำลังอัด โดยทำการผสมที่อัตราส่วนต่าง ๆ ดังตาราง 13

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตาราง 13 อัตราส่วนผสมของอิฐดินดิบคิดจากปริมาณดิน 100 กรัม

ส่วนผสม	ปริมาณดิน (กรัม)	ปริมาณน้ำ (กรัม)	ปริมาณน้ำข้างขึ้น (กรัม)	ปริมาณน้ำข้างขึ้น (คิดเป็นร้อยละ)
Control	100	40	0	0
R05	100	40	2	5
R10	100	40	4	10
R15	100	40	6	15
R20	100	40	8	20

การทดสอบคุณสมบัติของอิฐดินดิบ

การทดสอบสมบัติทางกายภาพของอิฐดินดิบ

1. การทดสอบการเปลี่ยนแปลงขนาด

ทำการวัดการเปลี่ยนแปลงความยาวทั้ง 3 ด้าน คือ กว้าง ยาวและสูง ใช้ก้อนตัวอย่างอัตราส่วนละ 3 ก้อน แล้วหาค่าเฉลี่ย โดยจะวัดครั้งแรกหลังถอดจากแบบพิมพ์ จากนั้นฝังในที่ร่ม และทำการวัดเมื่อครบทุกอายุ 7 วัน เป็นเวลา 2 เดือน แล้วคำนวณหาร้อยละของการหดตัวตามสมการที่ 1

2. การทดสอบการดูดกลืนน้ำ (Water Absorption)

ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 243 - 2520 ซึ่งทำการทดสอบโดยการนำก้อนอิฐดินดิบไปทำให้แห้งโดยการอบแห้งในตู้อบที่อุณหภูมิประมาณ 110 - 115 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำออกมาชั่งน้ำหนัก เป็นน้ำหนักแห้ง W_s หลังจากนั้นทำให้เย็นโดยการนำก้อนอิฐดินดิบมาวางไว้ในบริเวณห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเป็นเวลา 4 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำก้อนอิฐดินดิบแช่ในน้ำสะอาดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบ 24 ชั่วโมงให้นำก้อนอิฐขึ้นมาจากน้ำแล้วใช้ผ้าซับเช็ดน้ำที่ติดตามผิวอิฐ แล้วชั่งน้ำหนักอิฐดินดิบให้เสร็จภายใน 5 นาที เป็นน้ำหนักอิ่มตัว W_a ทำการทดสอบการดูดกลืนน้ำที่อายุทดสอบ 28 วัน คำนวณร้อยละการดูดกลืนน้ำตามสมการที่ 2

การทดสอบคุณสมบัติทางกลของอิฐดินดิบ

การทดสอบกำลังต้านทานแรงอัด (Compressive Strength)

ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 243 - 2520 ซึ่งทำการทดสอบโดยการนำก้อนอิฐดินดิบมาวางที่เครื่องทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดและให้ศูนย์กลางของอิฐดินดิบกับศูนย์กลางของแท่งชาร

ของเครื่องอยู่ตรงกัน ทำการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดของก้อนอิฐดินดิบ ทำการทดสอบกำลังอัดที่อายุทดสอบละ 3 ก้อน ที่อายุทดสอบ 28 วัน คำนวณกำลังต้านทานแรงอัดจากสมการที่ 3

การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบ

1. ทำการเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าต่าง ๆ ที่ได้จากการทดสอบ
2. วิเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่างสมบัติต่าง ๆ ของอิฐดินดิบที่ผสมน้ำยางชัน
3. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและการแก้ไขรวมถึงข้อเสนอแนะในการทดสอบครั้งต่อไป หรือการนำไปใช้งานจริง
4. สรุปผลการทดลองผลของน้ำยางชันที่มีต่อการทำอิฐดินดิบ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผลและการวิจารณ์


ในบทนี้กล่าวถึงผลการทดสอบคุณสมบัติของอิฐดินดิบที่ใช้น้ำยางชันเป็นส่วนผสมเพิ่ม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงขนาด การดูดกลืนน้ำ และกำลังอัด

ผลการทดสอบคุณสมบัติของดินที่ใช้งานวิจัย

จากการทดสอบคุณสมบัติของดินที่นำมาใช้ในงานวิจัยนี้ คือ การทดสอบหาขีดจำกัด อัตเตอร์เบิร์ก (Atterberg's Limit) พบว่า ปริมาณความชื้นที่น้อยที่สุดที่ทำให้ดินสามารถไหลตัวได้ด้วยน้ำหนักของตัวเอง (Liquid Limit : L.L.) มีค่าเท่ากับร้อยละ 59.78 ปริมาณความชื้นที่น้อยที่สุดในดินที่ทำให้ดินมีสภาพเหนียวหนืดมากขึ้น (Plastic Limit : P.L.) มีค่าเท่ากับร้อยละ 49.96 ค่าความไวต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของมวลดินระหว่างสภาวะพลาสติก และของเหลวหรือ (Plasticity Index : PI) เท่ากับร้อยละ 9.82 และปริมาณน้ำมากที่สุดที่ในมวลดินที่ไม่ทำให้ปริมาตรทั้งหมดของมวลดินเปลี่ยนแปลง (Shrinkage Limit : S.L.) เท่ากับร้อยละ 13.06 ความถ่วงจำเพาะของเม็ดดินเท่ากับ 2.71 เมื่อนำค่าขีดจำกัดเหลวที่ได้มาจำแนกประเภทของดินตามระบบ Unified Soil Classification System (USCS) แล้ว พบว่า ดินที่นำมาใช้ในงานวิจัยเป็นดินประเภท SW-SM คือ ดินประเภทเม็ดหยาบ มีการกละขนาดของดินเม็ดดินดี คุณสมบัติของดินที่ใช้งานวิจัย แสดงในตาราง 14 และกราฟการกละขนาดของเม็ดดินแสดงในภาพประกอบ 28

ตาราง 14 คุณสมบัติของดินที่ใช้งานวิจัย

คุณสมบัติ	ดินที่ใช้งานวิจัยนี้
ขีดจำกัดของอัตรเตอร์เบิร์ก	
ขีดจำกัดเหลวของดิน (ร้อยละ)	59.78
ขีดจำกัดพลาสติกของดิน (ร้อยละ)	49.96
ขีดจำกัดหดตัวของดิน (ร้อยละ)	13.06
การจำแนกดินทางวิศวกรรม	
ระบบ USCS	SW-SM
ความถ่วงจำเพาะ	2.71



ภาพประกอบ 28 กราฟการลดขนาดของเม็ดดิน

ผลการทดสอบหาปริมาณน้ำที่ดีที่สุดในการทำอิฐดินดิบ

การหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมสำหรับการทำอิฐดินดิบกำหนดจากความง่ายในการผสมและการขึ้นรูป โดยใช้ความสามารถในการทำงานได้จริง โดยมีหลักเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจคือ หากส่วนผสมมีน้ำน้อยเกินไป ส่วนผสมจะแห้งไม่สามารถผสมให้เข้ากันได้ดี การเข้าแบบทำได้ยาก หากส่วนผสมเหลวเกินไปจะส่งผลให้อิฐดินดิบแห้งช้า ไม่สามารถนำเข้ามาใช้ได้ ดังนั้นส่วนผสมที่ดีควรมีปริมาณน้ำเพียงพอและเหมาะสมที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างสะดวก จากการทดสอบพบว่า ความเหลวของดินจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามปริมาณน้ำที่ใส่ในส่วนผสม จนเมื่อผสมน้ำในปริมาณเท่ากับร้อยละ 40 โดยน้ำหนักของดิน ดินจะมีความเหลวพอเหมาะที่สามารถนำมาเข้าแบบทำอิฐดินดิบได้ ในส่วนการผสมน้ำที่ร้อยละ 50 โดยน้ำหนักของดินนั้น พบว่า ดินมีความเหลวมาก ไม่สามารถนำมาเข้าแบบทำอิฐดินดิบได้



(ก) ผสมน้ำร้อยละ 40




(ข) ผสมน้ำร้อยละ 50

ภาพประกอบ 29 ความเหลวของดินเมื่อผสมน้ำ (ก) ร้อยละ 40 และ (ข) ร้อยละ 50

ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงขนาดของอิฐดินดิบ

จากการวัดหาร้อยละการเปลี่ยนแปลงขนาดของอิฐดินดิบ โดยวัดขนาด 3 ด้าน คือ ด้านกว้าง ด้านยาว และด้านสูง ใช้ก้อนตัวอย่างครั้งละ 3 ก้อน แล้วหาค่าเฉลี่ย โดยจะวัดจากแบบพิมพ์ก่อน เพื่อให้ได้ขนาดของก้อนตัวอย่างที่แท้จริง คือ กว้าง 40 มิลลิเมตร ยาว 159 มิลลิเมตร และสูง 40 มิลลิเมตร เมื่อครบ 28 วัน จึงวัดเป็นครั้งที่ 2 ผลการทดสอบ พบว่า การเปลี่ยนแปลงขนาดของอิฐดินดิบที่ไม่ได้ผสมน้ำยางชัน มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของด้านกว้าง ด้านยาว และด้านสูง เฉลี่ยร้อยละ 7.075, 7.403 และ 7.025 ตามลำดับ อัตราส่วนผสมน้ำยางชันเพิ่มที่ร้อยละ 5 โดยน้ำหนักของน้ำ มีการเปลี่ยนแปลงขนาดในด้านกว้าง ด้านยาว และด้านสูง เฉลี่ยร้อยละ 7.175, 7.704 และ 8.825 ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงขนาดของอิฐดินดิบอัตราส่วนผสมน้ำยางชันเพิ่มที่ร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของน้ำ การเปลี่ยนแปลงขนาดในด้านกว้าง ด้านยาว และด้านสูง เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7.525, 8.409 และ 8.850 ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงขนาดของอิฐดินดิบอัตราส่วนผสมน้ำยางชันเพิ่มที่ร้อยละ 15 โดยน้ำหนักของน้ำ การเปลี่ยนแปลงขนาดเฉลี่ยในด้านกว้าง ด้านยาว และด้านสูง เท่ากับร้อยละ 7.925, 8.650 และ 8.525 ตามลำดับ และส่วนผสมน้ำยางชันเพิ่มที่ร้อยละ 20 โดยน้ำหนักของน้ำ การเปลี่ยนแปลงขนาดเฉลี่ยในด้านกว้าง ด้านยาว และด้านสูง เท่ากับร้อยละ 8.225, 8.572 และ 9.525 ตามลำดับ ซึ่งนำมาจัดเรียงข้อมูลได้ดังแสดงในภาพประกอบที่ 30

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี




ภาพประกอบ 30 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงขนาดแต่ละด้านของอิฐดินดิบ

ในภาพรวมพบว่า การใส่น้ำยางชั้นเข้าไปในส่วนผสมจะทำให้การเปลี่ยนแปลงขนาดเพิ่มขึ้นจนถึงปริมาณน้ำยางชั้นร้อยละ 10 จากนั้นจะลดลง แต่เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงขนาดให้เกิดขึ้นในทิศทางเดียวได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงขนาดของอิฐดินดิบจึงเกิดขึ้นอย่างอิสระในทุกมิติ ทำให้การเปรียบเทียบเป็นด้าน ๆ ไม่เกิดความชัดเจน จึงเลือกใช้การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงขนาดเชิงปริมาตรแทน โดยใช้ข้อมูลดิบที่แสดงในตาราง 15 คำนวณปริมาตรของอิฐดินดิบแต่ละก้อนเทียบกับปริมาตรของแบบหล่อ ซึ่งเป็นขนาดเริ่มแรกของอิฐดินดิบนั้น

ตาราง 15 การเปลี่ยนแปลงขนาดของอิฐดินดิบที่ผสมน้ำยางชันในอัตราส่วนต่าง ๆ

ลำดับที่	ขนาดแบบ (เซนติเมตร)			ขนาดอิฐเมื่อแห้ง (เซนติเมตร)			การเปลี่ยนแปลงขนาด (ร้อยละ)			
	กว้าง	ยาว	สูง	กว้าง	ยาว	สูง	ด้าน	ด้าน	ด้าน	เชิง ปริมาตร
							กว้าง	ยาว	สูง	
Control	4	15.9	4	3.717	14.723	3.719	7.075	7.403	7.025	20.00
R05	4	15.9	4	3.713	14.566	3.647	7.175	7.704	8.825	21.89
R10	4	15.9	4	3.699	14.563	3.646	7.525	8.409	8.850	22.80
R15	4	15.9	4	3.683	14.539	3.659	7.925	8.560	8.525	22.98
R20	4	15.9	4	3.671	14.537	3.619	8.225	8.572	9.525	24.08

จากข้อมูลข้างต้นสามารถใช้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตรเฉลี่ยของอิฐแต่ละส่วนผสมได้ ซึ่งพบว่าอิฐดินดิบที่มีส่วนผสมของน้ำยางชันร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 โดยน้ำหนักของน้ำ มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเชิงปริมาตรเท่ากับร้อยละ 20.00, 21.89, 22.80, 22.98 และ 24.08 ตามลำดับ ดังแสดงในภาพประกอบ 31 ซึ่งพบว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดเชิงปริมาตร โดยรวมของอิฐดินดิบจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณน้ำยางชันเข้าไปในส่วนผสม โดยปริมาณน้ำยางชันที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดเชิงปริมาตรต่ำที่สุดคือร้อยละ 5 โดยน้ำหนักของน้ำ จากนั้นเมื่อเพิ่มปริมาณน้ำยางชันขึ้นไปก็จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของน้ำยางชันที่เติมเพิ่มเข้าไป ทั้งนี้เพราะยางเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นตัวได้ดีเมื่อนำมาผสมกับดินจะเกิดการหดตัว จึงมีผลทำให้ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงขนาดเชิงปริมาตรของอิฐดินดิบเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ำยางชันที่ผสมเพิ่ม



ภาพประกอบ 31 ร้อยละการหดตัวของปริมาตรของอิฐดินดิบที่ผสมน้ำyangขึ้น


ผลการทดสอบการดูดกลืนน้ำของอิฐดินดิบ

จากการทดสอบการดูดกลืนน้ำของอิฐดินดิบที่มีส่วนผสมของน้ำyangขึ้นในอัตราส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 โดยน้ำหนักของน้ำ ตามลำดับ ที่อายุทดสอบ 28 วัน ได้ค่าการดูดกลืนน้ำตามที่แสดงในตาราง 16

ตาราง 16 ผลการทดสอบการดูดกลืนน้ำของอิฐดินดิบ

อัตราส่วน	ปริมาณน้ำyangขึ้นที่ผสมเพิ่ม (ร้อยละโดยน้ำหนักของน้ำ)	การดูดกลืนน้ำ (ร้อยละ)
control	0	N/A*
R05	5	31.42 ± 0.90
R10	10	31.96 ± 1.36
R15	15	27.72 ± 1.36
R20	20	26.76 ± 0.50


*หมายเหตุ : ชุด Control ไม่สามารถวัดค่าได้เนื่องจากชิ้นงานไม่คงรูป



ภาพประกอบ 32 ร้อยละการดูดกลืนน้ำของอิฐดินดิบที่ผสมน้ำยางชั้น

จากผลการทดสอบการดูดกลืนน้ำในอิฐดินดิบ พบว่า การดูดกลืนน้ำของอิฐดินดิบเมื่อใส่ปริมาณน้ำยางชั้นที่ร้อยละ 5 และ 10 โดยน้ำหนักของน้ำ มีค่าการดูดกลืนน้ำที่ใกล้เคียงกัน และเมื่อเพิ่มปริมาณน้ำยางชั้นที่ร้อยละ 15 และ 20 ตามลำดับ พบว่า ค่าการดูดกลืนน้ำของอิฐดินดิบลดลง ซึ่งแสดงว่าน้ำยางชั้นมีผลต่อการดูดกลืนน้ำ คือ ปริมาณน้ำยางชั้นที่เพิ่มขึ้นมีผลทำให้ค่าการดูดกลืนน้ำของอิฐดินดิบลดลง

จากข้อมูลข้างต้นที่ว่าปริมาณของน้ำยางชั้นที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้อิฐดินดิบมีค่าการดูดกลืนน้ำที่ลดลง สามารถเห็นได้จากในภาพประกอบ 33 ซึ่งเป็นตัวอย่างอิฐดินดิบอายุ 28 วัน ที่ผ่านกระบวนการทดสอบการดูดกลืนน้ำ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง บริเวณด้านล่างซ้ายของภาพประกอบ 33 คือ ตัวอย่างอิฐดินดิบของส่วนผสมที่ไม่เติมน้ำยางชั้น พบว่าอิฐดินดิบส่วนผสมดังกล่าวดูดกลืนน้ำเข้าไปภายในจนไม่สามารถคงสภาพไว้ได้ ไม่สามารถนำมาทดสอบการดูดกลืนน้ำได้ ในขณะที่ด้านขวาของภาพประกอบ 32 เป็นส่วนผสมของอิฐดินดิบที่มีปริมาณน้ำยางชั้นในส่วนผสมร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 ตามลำดับ แช่น้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมงเช่นเดียวกัน แต่ยังสามารถคงสภาพไว้ได้ อย่างเห็นได้ชัด จึงเป็นการยืนยันได้ว่า การเติมน้ำยางชั้นเพิ่มในส่วนผสม จะช่วยป้องกันการดูดกลืนน้ำของอิฐดินดิบได้ เพราะน้ำยางชั้นมีคุณสมบัติในการยึดประสานที่ดีจึงเข้าไปเติมเต็มช่องว่าง โพรงภายในอิฐและช่วยในยึดประสานกันระหว่างอนุภาคของดินส่งผลให้อิฐสามารถคงรูปร่างเดิมได้




ภาพประกอบ 33 ภาพถ่ายอิฐดินดิบหลังแช่น้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ผลการทดสอบกำลังอัดของอิฐดินดิบ

จากการทดสอบกำลังอัดของอิฐดินดิบที่มีส่วนผสมของน้ำยางชั้นในอัตราส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 ตามลำดับ ที่อายุทดสอบ 28 วัน ได้ค่ากำลังอัดตามที่แสดงในตาราง 17

ตาราง 17 ผลการทดสอบกำลังอัดของอิฐดินดิบ

อัตราส่วน	ปริมาณน้ำยางชั้นที่ผสมเพิ่ม (ร้อยละโดยน้ำหนักของน้ำ)	กำลังอัด (ksc)
control	0	9.18 ± 2.34
R05	5	13.33 ± 0.19
R10	10	14.84 ± 2.23
R15	15	15.75 ± 0.65
R20	20	15.10 ± 0.49



ภาพประกอบ 34 กำลังอัดของอิฐดินดิบที่ผสมน้ำข้างขึ้น

จากการทดสอบกำลังรับแรงอัดของอิฐดินดิบที่ผสมน้ำข้างขึ้นเพิ่มที่อัตราส่วน ร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 โดยน้ำหนักของน้ำตามลำดับ พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณน้ำข้างขึ้นกำลังรับแรงอัดของอิฐดินดิบจะเพิ่มขึ้น โดยกำลังอัดของอิฐดินดิบที่ไม่ได้ผสมน้ำข้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 9.18 ksc และกำลังอัดของอิฐดินดิบที่มีค่าสูงสุดคือ 15.75 ksc ที่อัตราส่วนของน้ำข้างขึ้นที่ผสมเพิ่มร้อยละ 15 โดยน้ำหนักของน้ำ ในส่วนของปริมาณน้ำข้างขึ้นที่ร้อยละ 15 และ 20 โดยน้ำหนักของน้ำนั้น มีค่ากำลังอัดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปริมาณของน้ำข้างขึ้นที่ผสมเพิ่มในอิฐดินดิบนั้นมีค่าเหมาะสม อยู่ในช่วงระหว่าง ร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20 โดยน้ำหนักน้ำ ถ้าใส่ปริมาณน้ำข้างขึ้นเพิ่มมากกว่าร้อยละ 20 อาจส่งผลให้ค่ากำลังอัดของอิฐดินดิบลดลง เนื่องจากน้ำข้างขึ้นมีคุณสมบัติของความยืดหยุ่นสูง เมื่อผสมกับดินในปริมาณที่เกินความเหมาะสมกับอัตราส่วนผสม อาจส่งผลกับโครงสร้างของอิฐดินดิบ

จากผลการทดสอบกำลังอัดข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การผสมน้ำข้างขึ้นเพิ่มในอิฐดินดิบนั้นสามารถพัฒนากำลังอัดให้ดีขึ้น เนื่องจากน้ำข้างขึ้นจะเข้าไปเติมเต็มตามช่องว่าง โพรง รอยแตกร้าว และจะช่วยยึดประสานกับเม็ดดิน ส่งผลให้มีการยึดเหนี่ยวกันภายในอิฐดินดิบ และทำให้โครงสร้างของอิฐแข็งแรง

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

สรุปผล

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงขนาด การดูดกลืนน้ำ และกำลังอัดของอิฐดินดิบที่มีน้ำยางชันเป็นส่วนผสมเพิ่มในอัตราส่วนต่าง ๆ เปรียบเทียบกับอิฐดินดิบที่มีเพียงส่วนผสมของดิน และน้ำที่อายุการทดสอบ 28 วัน ซึ่งเป็นอายุการทดสอบที่เหมาะสมสำหรับการบ่มอิฐเพื่อนำไปใช้งาน โดยสามารถสรุปผลการศึกษาดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงขนาดของอิฐดินดิบที่ผสมน้ำยางชันเพิ่มที่อัตราส่วนร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 โดยน้ำหนักของน้ำ ผลการทดสอบพบว่า การเปลี่ยนแปลงขนาดของอิฐดินดิบเกิดขึ้นอย่างอิสระ ทำให้การเปรียบเทียบเป็นด้าน ๆ ไม่เกิดความชัดเจน จึงเลือกใช้การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงขนาดเชิงปริมาตรแทน พบว่า เมื่อใส่น้ำยางชันเพิ่มในอิฐดินดิบทำให้การเปลี่ยนแปลงขนาดเชิงปริมาตรเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเมื่อเพิ่มปริมาณน้ำยางชันจะทำให้อิฐมีการหดตัวเพิ่มขึ้นที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะคุณสมบัติของน้ำยางชันที่มีความยืดหยุ่นสูงเมื่อผสมกับดินแล้วจึงทำให้เกิดการหดตัวตามปริมาณน้ำยางชันที่ผสมเพิ่ม

2. น้ำยางชันที่ผสมเพิ่มมีผลทำให้ค่าการดูดกลืนน้ำของอิฐดินดิบลดลง โดยอิฐดินดิบที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำยางชันเมื่อนำมาแช่น้ำ ก่อนอิฐดินดิบเกิดการละลายภายใน 5 นาที ไม่สามารถคงรูปอยู่ได้ ส่วนอิฐดินดิบที่มีส่วนผสมของน้ำยางชันที่ร้อยละ 5 และ 10 มีค่าการดูดกลืนน้ำที่ 28 วัน ใกล้เคียงกันคือ 31.42 และ 31.96 ตามลำดับ เมื่อเติมน้ำยางชันเพิ่มที่ร้อยละ 15 และ 20 ค่าการดูดกลืนน้ำมีค่าลดลงคือ 27.72 และ 26.76 ตามลำดับ จึงสามารถกล่าวได้ว่าน้ำยางชัน เข้าไปเติมเต็มช่องว่าง และช่วยยึดประสานเม็ดดินทำให้โครงสร้างอิฐดินดิบเกิดเสถียรภาพมากขึ้น เมื่อต้องสัมผัสกับน้ำเป็นเวลานาน

3. ผลการทดสอบกำลังอัดของอิฐดินดิบ ที่อัตราส่วนผสมร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 โดยน้ำหนักของน้ำ พบว่า กำลังอัดมีค่าเพิ่มขึ้นตามส่วนผสมน้ำยางชันที่เพิ่มขึ้น โดยมีค่ากำลังอัดสูงสุดคือ 15.75 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ที่ส่วนผสมน้ำยางชันเพิ่มร้อยละ 15 โดยน้ำหนักของน้ำ จึงสามารถสรุปได้ว่าน้ำยางชันมีผลช่วยพัฒนาอิฐดินดิบให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะอนุภาคของน้ำยางชันแทรกอยู่ตามช่องว่างของอิฐดินดิบ ทำให้อิฐดินดิบมีพื้นที่ในการรับแรงรวมทั้งมีความสามารถในการยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเพิ่มขึ้น

จากผลการวิจัยนี้สามารถสรุปได้ว่า น้ำยางชันสามารถพัฒนาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของอิฐดินดิบได้ดี โดยปริมาณน้ำยางชันที่เหมาะสมที่สุดคือ ร้อยละ 15 โดยน้ำหนักของน้ำ เห็นได้จากผลกำลังอัดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ำยางชันที่ผสมเพิ่ม ค่าการดูดกลืนน้ำลดลงตามปริมาณ

น้ำยางชั้นที่ผสมเพิ่ม มีการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตรไม่แตกต่างกันมากกับอิฐดินดิบที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำยางชั้น จากผลการวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำอิฐดินดิบที่ช่วยแก้ไขปัญหาร่องลวดความเสียหายของโครงสร้างบ้านดินที่ทำจากอิฐดินดิบเมื่อฝนตกหนักหรือน้ำท่วมบ้านดิน

ข้อเสนอแนะ

1. การศึกษาครั้งนี้ใช้แรงคนในการผสมส่วนผสมทำอิฐดินดิบ ซึ่งบางครั้งอาจทำให้ส่วนผสมไม่เข้ากันมากที่สุด จึงแนะนำให้หาวิธีผสมอื่นที่เหมาะสมที่สามารถทำให้ส่วนผสมในการทำอิฐดินดิบเข้ากันมากที่สุด
2. การนำเส้นใยธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมเพิ่มในอิฐดินดิบ น่าจะสามารถพัฒนาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของอิฐดินดิบได้
3. ในการศึกษาใช้น้ำยางชั้นเป็นส่วนผสมเพิ่มในการทำอิฐดินดิบพบว่า เมื่อถอดแบบอิฐดินดิบแล้ว ฝังไว้ในอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวก ถ้าสภาพอากาศโดยรวมขณะที่ถอดแบบมีความชื้นอยู่มาก จะทำให้อิฐดินดิบขึ้นรา เนื่องจากน้ำยางชั้นที่ผสม สามารถนำเงื่อนไขนี้ศึกษาวิจัยเพิ่มได้
4. ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำน้ำยางชั้นมาใช้ร่วมกับปูนซีเมนต์ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของอิฐดินดิบ



เอกสารและสิ่งอ้างอิง

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

- การจัดทำเนื้อหาองค์ความรู้ SMEs ภายใต้งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center. (2558)
นํ้ายางชั้นชนิดแอมโมเนียต่ำ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://www.onartgroup.com/Article/0336.pdf>. 19 มกราคม 2561.
- กรมควบคุมมลพิษ. (2548). **แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและมลพิษอุตสาหกรรมนํ้ายางชั้น.**
 (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://www.pcd.go.th/count/waterdl.cfm?File=rubbertree.pdf>.
 28 สิงหาคม 2560.
- กรมวิชาการเกษตร. (2532). **นํ้ายางธรรมชาติ.** กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยยาง.
- กระเทียม สุรินทร์. (2555). **การทำอิฐดินดิบ.** (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
<http://www.konhuafuu.blogspot.com/2012/09/making-adobe-bricks.html>. 19 สิงหาคม 2560.
- การจำแนกดินทางวิศวกรรม. (2560). **UNIFIED SOIL CLASSIFICATION SYSTEM.**
 (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://www.google.co.th>. 25 พฤศจิกายน 2560.
- ณภัทร ศรีวัฒนประยูร, นฤมล แสนเสนา และพิมพ์นภัท จันทรศรี. (2552). **การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังของบ้านดิน.** รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
- บริษัทอิฐแดง 2009 จำกัด. (2560). **อิฐทนไฟ.** (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
<http://www.ittdang2009.wordpress.com/2017/05/12/อิฐทนไฟ-23/>. 12 พฤษภาคม 2560.
- ประชุม คำพุทธ, อมเรศ บกสุวรรณ และณัฐนนท์ รัตนไชย. (2551). **การใช้นํ้ายางธรรมชาติและเส้นใยธรรมชาติพัฒนาคุณสมบัติของอิฐดินดิบเพื่องานวัสดุก่อสร้างเชิงอนุรักษ์พลังงาน.** รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
- ประยูร พรหมหลวงศรี. (2558). **การพัฒนาอิฐดินดิบที่ทำจากดินลมหอบ.** วิทยานิพนธ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา). มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
- พิสิทธิ์ ชันดีวัฒนกุล. (2551). **การตรวจสอบความแข็งแรงของอิฐดินดิบ.** (ออนไลน์).
 แหล่งที่มา : <http://www.irrigation.rid.go.th>. 21 สิงหาคม 2560.
- มานิต ช่างงาน. (2552). **คุณสมบัติและส่วนประกอบของดินทางฟิสิกส์.** (เอกสารประกอบการสอน).
 เชียงใหม่ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่.
- มานะ อภิพัฒน์มนตรี. (2543). **วิศวกรรมปฐพีและฐานราก.** พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ :
 สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี.

- ศุภสัณห์ ชื่นศิริกุลชัย. (2556). การประยุกต์ใช้ไบโหลูมาเฟลกและแอสฟัลต์อิมัลชันเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของอิฐดินดิบ. วิทยานิพนธ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สุกิจ นามพิชญ์ และคณะ. (2549 ก). การทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนการวิจัยแห่งชาติ.
- _____. (2549 ข). คู่มือการทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนการวิจัยแห่งชาติ.
- วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่. (ม.ม.ป.). การทดลองหาขีดความชันเหลวของดิน (Atterberg's Limit). (เอกสารประกอบการสอน). เชียงใหม่ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่.
- วรารักษ์ ขจรไชยกูล. (2531). น้ํายาง. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.
- สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์. (ตุลาคม 2554-มีนาคม 2555). “เทคนิควิธีการสร้างบ้านดิน,” วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2(2) : 95 - 99.
- สรารุช จิตงาม. (2545). กลศาสตร์ของดิน. กรุงเทพฯ : ชานเมืองการพิมพ์.
- สุรฉัตร สัมพันธ์รักษ์. (2548). วิศวกรรมปฐพี. กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในบรมราชูปถัมภ์.
- สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน. (2547). มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อิฐบล็อกประสานมอก. 602/2547. กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม.
- สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2521). วิธีชักตัวอย่างและทดสอบอิฐและอิฐกลวง มอก.243 - 2530 ฉบับที่ 307. กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม.
- _____. (2531). มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก มอก. 58 - 2530. กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม.
- _____. (2541). มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตมวลเบา แบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ มอก. 1505 - 2541. กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม.
- _____. (2547). มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อิฐประดับ มอก. 168 - 2546. กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม.
- _____. (2554). มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บล็อกแก้วกลวง มอก. 11395 - 2554. กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม.
- สิทธิชัย แสงอาทิตย์. (พฤษภาคม-สิงหาคม 2542). “การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของอิฐดินซีเมนต์เพื่อเปรียบเทียบกับอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐาน,” วารสารเทคโนโลยีสุรนารี. 6(2) : 98.

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี.วี.รับเบอร์. (2557). **คุณสมบัติของยาง**. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
<http://www.tcvrubber.com/15762037/คุณสมบัติของยาง>. 6 สิงหาคม 2560.
- Sadek Deboucha and Roslan Hashim. (2011). “A Review on Bricks and Stabilized Compressed Earth Blocks,” **Scientific Research and Essays**. 6(3) : 499 - 506.
- Razia Begum, Ahsan Habib and Hosne Ara Begum. (2014). “Adobe Bricks Stabilized With Cement and Natural Rubber Latex,” **International Journal of Energy Science and Engineering**. 2(1) : 36 - 38.



ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



ภาคผนวก

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



ภาคผนวก ก
ตารางบันทึกผลการทดลอง

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตาราง 18 ผลการทดสอบหาขีดจำกัดเหลว (Liquid Limit ; L.L.)

กระป๋องอบดินหมายเลข	1	2	3	4	5
จำนวนครั้งของการเคาะ	18	23	30	39	47
น้ำหนักกระป๋อง+ดินขึ้น (กรัม)	56.63	60.12	59.73	65.93	54.34
น้ำหนักกระป๋อง+ดินแห้ง (กรัม)	45.59	46.69	47.24	54.94	42.90
น้ำหนักกระป๋อง (กรัม)	26.74	23.88	26.78	36.62	23.98
น้ำหนักของน้ำ (กรัม)	11.04	13.43	12.49	10.99	11.44
น้ำหนักของดินแห้ง (กรัม)	18.85	22.81	20.46	18.32	18.92
ปริมาณน้ำในดิน (ร้อยละ)	58.56	58.87	61.04	59.98	60.46
ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำในดิน (ร้อยละ)				59.78	

ตาราง 19 ผลการทดสอบหาขีดจำกัดพลาสติก (Plastic Limit ; P.L.)

กระป๋องอบดินหมายเลข	1	2	3	4	5
น้ำหนักกระป๋อง+ดินขึ้น (กรัม)	47.13	44.06	42.80	50.44	43.69
น้ำหนักกระป๋อง+ดินแห้ง (กรัม)	40.64	38.23	37.51	44.73	38.09
น้ำหนักกระป๋อง (กรัม)	27.10	26.77	26.97	33.24	27.14
น้ำหนักของน้ำ (กรัม)	6.49	5.83	5.29	5.71	5.60
น้ำหนักของดินแห้ง (กรัม)	13.54	11.46	10.54	11.49	10.95
ปริมาณน้ำในดิน (ร้อยละ)	47.93	50.87	50.18	49.69	51.14
ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำในดิน (ร้อยละ)				49.96	

ตาราง 20 ผลการทดสอบหาขีดจำกัดหดตัว (Shrinkage Limit ; S.L.)

ครั้งที่	1	2	3
หมายเลขงาน	1	2	3
น้ำหนักดินเปียก+งาน (กรัม)	68.91	68.14	67.35
น้ำหนักงาน (กรัม)	43.61	42.24	39.12
น้ำหนักดินแห้ง+งาน (กรัม)	57.32	56.63	53.73
น้ำหนักปรอท+งาน (กรัม)	249.68	250.05	250.39
น้ำหนักปรอท+ถาด (กรัม)	276.80	279.28	282.06
น้ำหนักถาด (กรัม)	94.44	94.44	94.44
น้ำหนักดินเปียก (กรัม)	25.30	25.90	28.23
น้ำหนักดินแห้ง (กรัม)	13.71	14.39	14.61
น้ำหนักปรอท (กรัม)	206.07	207.81	211.27
ปริมาตรปรอท (ซม ³)	15.23	15.35	15.61
น้ำหนักปรอทที่ล้นออก (กรัม)	182.36	184.84	187.62
ปริมาตรสุดท้ายของดินแห้ง (ซม ³)	13.47	13.66	13.01
ขีดจำกัดการหดตัว (%)	11.55	11.00	16.65
ค่าเฉลี่ยขีดจำกัดการหดตัว (%)		13.06	

ตาราง 21 ผลการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน

ลำดับการทดลอง	การทดลองหาความถ่วงจำเพาะ		การสอบเทียบขวดพลาสติก			
	1	2	1	2	3	4
อุณหภูมิ (°C)	28	29	50	42	34	30
น้ำหนักขวดพลาสติก+น้ำ (กรัม)	649.0	651.0	647.1	648.5	650.2	651.0
น้ำหนักขวดพลาสติก+น้ำ+ดิน (กรัม)	786.0	790.0				
กระป๋องอบดินหมายเลข	1	2				
น้ำหนักกระป๋อง+ดินแห้ง (กรัม)	376.7	383.7				
น้ำหนักกระป๋อง (กรัม)	160.0	164.0				
น้ำหนักดินแห้ง (กรัม)	216.7	219.7				
ความถ่วงจำเพาะของน้ำ	0.9980	0.9977				
ความถ่วงจำเพาะของดิน	2.713	2.716				
ค่าเฉลี่ยความถ่วงจำเพาะของดิน		2.71				

ตาราง 22 ผลการทดสอบหาขนาดของเม็ดดินโดยใช้ตะแกรงมาตรฐาน

ตะแกรงเบอร์	ขนาดช่องตะแกรง (มม.)	น้ำหนักตะแกรง (กรัม)	น้ำหนัก ตะแกรง+ดิน (กรัม)	น้ำหนัก ของดินที่ค้าง (กรัม)	น้ำหนักดิน ค้างตะแกรง (ร้อยละ)	น้ำหนักของ ดินค้างสะสม (ร้อยละ)	ส่วนที่ผ่าน ตะแกรง (ร้อยละ)
3/4	19	564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/2	12.5	549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/8	9.51	774	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	4.75	763	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	2.00	472	490	18	3.6	3.6	96.4
40	0.425	416	653	237	47.4	51	49
100	0.150	411	555	144	28.8	79.8	20.2
200	0.075	386	443	57	11.4	91.2	8.8
ถัด	-	498	542	44	8.8	100	0.0

ตาราง 23 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงขนาดของอิฐดินดิบที่อัตราส่วนผสมต่าง ๆ

อัตราส่วนผสม ดิน	น้ำยางชั้น	ก้อนที่	ขนาดแบบ (เซนติเมตร)			ขนาดอิฐเมื่อแห้ง (เซนติเมตร)			การเปลี่ยนแปลงขนาด (ร้อยละ)		
			กว้าง	ยาว	สูง	กว้าง	ยาว	สูง	ด้านกว้าง	ด้านยาว	ด้านสูง
100	0	1	4	15.9	4	3.750	14.728	3.686	6.250	7.371	7.850
100	0	2	4	15.9	4	3.680	14.720	3.740	8.000	7.421	6.500
100	0	3	4	15.9	4	3.720	14.720	3.730	7.000	7.421	6.750
	เฉลี่ย		4	15.9	4	3.717	14.723	3.719	7.075	7.403	7.025
100	5	1	4	15.9	4	3.732	14.644	3.640	6.700	7.899	9.000
100	5	2	4	15.9	4	3.720	14.660	3.618	7.000	7.799	9.550
100	5	3	4	15.9	4	3.688	14.668	3.684	7.800	7.748	7.900
	เฉลี่ย		4	15.9	4	3.713	14.657	3.647	7.175	7.704	8.825
100	10	1	4	15.9	4	3.688	14.530	3.628	7.800	8.616	9.300
100	10	2	4	15.9	4	3.730	14.640	3.638	6.750	7.925	9.050
100	10	3	4	15.9	4	3.678	14.520	3.672	8.050	8.679	8.200
	เฉลี่ย		4	15.9	4	3.699	14.563	3.646	7.525	8.409	8.850

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตาราง 23 (ต่อ)

อัตราส่วนผสม ดิน	น้ำยางชั้น	ก้อนที่	ขนาดแบบ (เซนติเมตร)			ขนาดอิฐเมื่อแห้ง (เซนติเมตร)			การเปลี่ยนแปลงขนาด (ร้อยละ)		
			กว้าง	ยาว	สูง	กว้าง	ยาว	สูง	ด้านกว้าง	ด้านยาว	ด้านสูง
100	15	1	4	15.9	4	3.690	14.518	3.668	7.750	8.692	8.300
100	15	2	4	15.9	4	3.680	14.568	3.618	8.000	8.377	9.550
100	15	3	4	15.9	4	3.680	14.532	3.690	8.000	8.604	7.750
	เฉลี่ย		4	15.9	4	3.683	14.539	3.659	7.529	8.560	8.525
100	20	1	4	15.9	4	3.668	14.522	3.610	8.300	8.478	9.750
100	20	2	4	15.9	4	3.686	14.550	3.610	7.850	8.491	9.750
100	20	3	4	15.9	4	3.660	14.540	3.636	8.500	8.553	9.100
	เฉลี่ย		4	15.9	4	3.671	14.537	3.619	8.225	8.572	9.525

ตาราง 24 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงขนาดเชิงปริมาตรของอิฐดินดิบที่อัตราส่วนผสมต่าง ๆ

อัตราส่วนผสม	ปริมาณของ	การเปลี่ยนแปลง			
ดิน	ปริมาณของแบบ	ขนาดเชิงปริมาตร			
น้ำยางชั้น	ก่อนที่	(ร้อยละ)			
	(ชม.) ³				
	อิฐดินดิบเมื่อแห้ง				
	(ชม.) ³				
100	0	1	254.40	203.58	19.98
100	0	2	254.40	202.59	20.37
100	0	3	254.40	204.25	19.71
	เฉลี่ย		254.40	203.52	20.00
100	5	1	254.40	198.93	21.80
100	5	2	254.40	197.31	22.44
100	5	3	254.40	199.29	21.66
	เฉลี่ย		254.40	198.72	21.89
100	10	1	254.40	194.41	23.58
100	10	2	254.40	198.66	21.91
100	10	3	254.40	196.10	22.92
	เฉลี่ย		254.40	196.40	22.80
100	15	1	254.40	196.50	22.76
100	15	2	254.40	193.96	23.76
100	15	3	254.40	197.33	22.43
	เฉลี่ย		254.40	195.93	22.98
100	20	1	254.40	192.29	24.41
100	20	2	254.40	193.61	23.90
100	20	3	254.40	193.49	23.94
	เฉลี่ย		254.40	193.13	24.08

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตาราง 25 ผลการทดสอบการดูดกลืนน้ำของอิฐดินดิบที่อัตราส่วนผสมต่าง ๆ

อัตราส่วนผสม ดิน	น้ำยางชั้น	ครั้งที่	น้ำหนัก	น้ำหนัก	การดูดกลืนน้ำ (ร้อยละ)	การดูดกลืนน้ำ เฉลี่ย (ร้อยละ)
			ก่อนแช่น้ำ (กรัม)	หลังแช่น้ำ (กรัม)		
100	0	1	145.06			
100	0	2	144.49	ละลายน้ำ	หาค่าไม่ได้	หาค่าไม่ได้
100	0	3	142.42	หมด		
100	5	1	145.81	190.25	30.48	
100	5	2	145.82	192.88	32.27	31.42
100	5	3	145.31	191.08	31.50	
100	10	1	141.76	185.00	30.50	
100	10	2	140.77	186.11	32.21	31.96
100	10	3	142.32	189.54	33.18	
100	15	1	136.34	173.83	27.50	
100	15	2	137.98	176.56	27.96	27.72
100	15	3	138.95	177.44	27.70	
100	20	1	139.43	139.43	26.54	
100	20	2	135.87	135.87	27.34	26.76
100	20	3	140.11	140.11	26.41	

ตาราง 26 ผลการทดสอบกำลังอัดของอิฐดินดิบที่อัตราส่วนผสมต่าง ๆ

อัตราส่วนผสม ดิน	น้ำยาง ชั้น	ก้อน ที่	ค่าอ่าน (กิโลนิว ตัน)	แรงกด (นิวตัน)	แรงกด (กิโลกรัม)	แรงกด (กก./ตร. ชม.)	ค่าเฉลี่ย แรงกด (กก./ตร.ชม.)
100	0	1	8.3	8300	846.1	10.78	
100	0	2	7.9	7900	805.3	10.26	9.18
100	0	3	5.0	5000	509.7	6.49	
100	0.05	1	10.1	10100	1029.6	13.12	
100	0.05	2	10.4	10400	1060.1	13.50	13.33
100	0.05	3	10.3	10300	1049.9	13.37	
100	0.10	1	12.8	12800	1304.8	16.62	
100	0.10	2	9.5	9500	968.4	12.34	14.84
100	0.10	3	12.0	12000	1223.2	15.58	
100	0.15	1	11.6	11600	1182.5	15.06	
100	0.15	2	12.2	12200	1243.6	15.84	15.75
100	0.15	3	12.6	12600	1248.4	16.36	
100	0.20	1	11.8	11800	1202.9	15.32	
100	0.20	2	11.9	11900	1213.0	15.45	15.10
100	0.20	3	11.2	11200	1141.7	14.54	

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



ประวัติย่อผู้วิจัย

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประวัติย่อผู้วิจัย

ชื่อ-ชื่อสกุล	นางสาวอรุณรัตน์ เว้นบาป
วัน เดือน ปีเกิด	วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2530
สถานที่เกิด	อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	80 หมู่ 18 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160
ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน	นักวิชาการ ภาควิชาฟิสิกส์
สถานที่ทำงานปัจจุบัน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ. 2546	มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. 2549	มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. 2553	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. 2562	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี